TIXOART

INOLORA

01112

Pâte thixotrope à base de résines acryliques à base solvant

PRINCIPALES UTILISATIONS

Comme peinture isolante de taches de graisse, l'humidité, oxyde, la fumée de tabac, etc.

Pour les surfaces peintes de maçonnerie, béton, plâtre, béton, etc ainsi que sur les surfaces en bois.

En raison de son excellent pouvoir couvrant dans la plupart des cas, une seule couche est suffisante.

PROPRIÉTÉS

- Dispose d'une magnifique brossabilité.
- Ne goutte pas
- Séchage rapide.
- Très haut pouvoir couvrant
- Adhérence maximale.
- Il est complètement inodore à 24 heures après son application
- Haute résistance aux alcalis.
- Entièrement lavable.
- Très faible odeur pendant l'application.

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

Rapport de mélange	Mono composant
Poids spécifique	1,5 ± 0,05 g/cm^3
Extrait sec	71 % en peso
Viscosité à 20ºC	60 ± 5 Poises (Brookfield, sp6, 100rpm)
Contenu volatile organique (VOC)	330 g/l. Règlement 2010 350 g/l
Point d'inflammation	> 25 ºC

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

Couleur	Blanche
Finition	Mate
Propriétés physiques :	
Résistance	Résistant aux taches et aux moisissures. Antioxydant doux pour fers à l'intérieur.
Lavabilité	Excellente

TIXOART
INODORA

01112

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Dilution	**Disolvente Inoloro**
Solvant de nettoyage	Les ustensiles se nettoient avec du DISOLSINT ou du Disolvente Inoloro.
Rendement	Comme apprêt: 8m2/kg Environ Comme finition: 6m2/kg Environ
Méthodes d'application	Brosse, rouleau, pulvérisation, pistolet, Airless.
Supports	Le support doit être propre et sans poussière, le plus sec et propre que possible, malgré qu'il mais il colle à des surfaces humides, avec graisse et poussière.
Outils	Propres et secs.
Finition ultérieures	Supporte tous les types de finitions ou peut être laissé en finition mate

Pour peindre d'autres matériaux ou dans des situations non prévues dans cette fiche technique, veuillez consulter notre Service technique commercial.

TEMPS DE SÉCHAGE

Conditions :

Température environnementale	20ºC
Humidité relative	70 %
Épaisseur couche sèche	50 microns
Préparation des surfaces	

Séchage au toucher	Intervalle à respecter avant de repeindre
2 heures	Deux couches peuvent être appliquées mouillé sur mouillé Repeinte avec de l'émail après 24 heures Repeinte avec plastique après les 12 heures Repeinte avec solvant fort après les 48 heures.

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Présentation	Récipients métalliques lithographiés de 0,750, 4 et 15 litres.
Entreposage	Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5 ºC et + 40 ºC. Éviter les températures extrêmes et les rayons solaires directs.
Date de péremption	1 an à compter de la date d'expédition.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Veuillez consulter l'étiquette et les Feuilles des données de sécurité.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel:34-973 45 07 17/Fax: 34-973 44 50 45 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net