ARTICRIL SILOXANO

04024

Pintura plástica para exteriores al siloxano

PRINCIPALES USOS

Resistencia exterior-interior cuando se exigen resultados de larga duración con el mínimo mantenimiento.

Fachadas y exteriores en ambientes industriales y marinos.

Acabado mate altamente decorativo en interiores.

El contenido en siloxano le aporta un carácter hidrófugo y antiadherente de la suciedad.

Hoteles, edificios públicos representativos, viviendas en general.

Sobre hormigón encofrado y armado, se comporta como pintura anticarbonatación que evita la penetración de la humedad, acidez y residuos salinos protegiendo las armaduras contra la corrosión

PROPIEDADES

Impermeable

Posee características que ayudan a la protección contra la carbonatación.

Buena resistencia a la intemperie.

Muy adherente y penetrante.

Lavable.

Transpirable.

Fácil aplicación y elevado rendimiento.

Elevada cubrición.

Resistente al moho.

Hidrófugo y antiadherente de la suciedad.

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

Tipo	Copolímeros acrílicos
Número de componentes	Uno
Peso específico	1,59 grs. / c.c.
Sólidos en peso	65 ± 5%
Contenido volátil orgánico (VOC)	8 g/l. Normativa 2010 30 g/l
Punto de inflamación	Superior a + 100ºC
Viscosidad a 23ºC	Broofield RVT sp. 6 a 100 rpm 58±5 poises
Tipo de diluyente	Agua

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA

Color	Blanco y colores
Acabado	Mate
Espesor de capa	Aprox 0.2 mm
Lavabilidad	Excelente. Superior a 5.000 dobles pasadas (DIN 53778)
Permeabilidad al agua líquida	Baja 0,05 Kg/(m2 h1/2) (UNE EN 1062-3)
Permeabilidad al vapor de agua	Alta 440g/m2 dia (UNE EN ISO 7783-2)
Resistencia al evejecimiento (QUV)	Excelente. ΔE=1 (Ref. ΔE <2,5)

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001

ER 0447/2012

Rev. Marzo 17

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel:34-973 45 07 17/Fax: 34-973 44 50 45 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net

ARTICRIL SILOXANO

04024

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Dilución ..... Agua, como máximo 15 % en primeras capas. Posteriores 8%

Rendimiento ..... 8-10 m2 / L - capa, según tipo de soporte

Métodos de aplicación ..... Brocha, rodillo y pistola sin aire Airless.

Sin irregularidades en los empalmes.

Modo de empleo ..... En superficies muy porosas o contaminadas con moho, lavar con **Saneart S** y aplicar una primera capa de sellado con **Fixoart** diluido 4:1 con agua.

Condiciones de aplicación:

Soportes ..... Secos, limpios, sin polvo, ni descascarillado.

SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS

Tipo de superficies ..... Yeso, hormigón: armado y vibrado, prefabricados, superficies porosas, materiales de albañilería, etc...

Compatibilidad con otras capas:

Capas anteriores ..... Cualquier tipo de sellador, impregnante o pintura plástica bien adheridos y lisos. Puede ser empleada como primera capa, diluyendo al 15 % con agua.

Capas posteriores ..... No precisa.

Por la uniformidad y prestaciones de acabado, se usa como capa final de larga duración.

Para el pintado de otros materiales o situaciones no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

TIEMPOS DE SECADO

Condiciones:

Temperatura ambiental ..... 20 ºC

Humedad relativa 70%

Secado total	Intervalo de repintado	
	Mínimo	Máximo
2 horas	6 horas	ilimitado

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro ..... Envases plásticos serigrafiados de 1, 5, 10 y 15 Lts.

Almacenado ..... Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.

Caducidad ..... 2 años desde la fecha de envío.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

Servicio de asistencia técnica
CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel:34-973 45 07 17/Fax: 34-973 44 50 45 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net