CONSOLIART

06181

Impregnación consolidante e hidrofugante

DESCRIPCIÓN

Copolímero de siloxano/acrilato modificado para obtener la máxima penetración sobre el soporte a aplicar.

PRINCIPALES USOS

Consoliart se utiliza para obtener impregnaciones consolidantes, incoloras e hidrófugas, en materiales porosos utilizados normalmente en construcción.
El producto consolida el soporte tratado y a su vez forma una barrera hidrófuga, protegiendo de la humedad.
Gracias a los valores de resistencia a la difusión, se consigue una mejor protección frente a la carbonatación y una menor resistencia a la difusión del vapor de agua.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo	Copolímero de siloxano/acrilato modificado
Tipo de diluyente	Disolsint
Número de componentes	Uno
Contenido en sólidos	15%
Peso específico	0,9 grs/cc
Secado	2 horas (En función de la temperatura)
Color	Incoloro o pigmentado (previa consulta al Servicio Técnico Comercial)

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Dilución	Listo al uso. En caso de necesidad, diluir con DISOLSINT.
Rendimiento	0,250-0,350 g/m^2, aproximadamente. Varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte, del método de aplicación y del grado de dilución.
Útiles de aplicación	Brocha, rodillo o airless.
Máxima humedad relativa	85% No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas elevadas del soporte o cuando amenace lluvia.

Rev. Enero 12

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
973-45 07 17
Ctra. De Gerb, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel:973 45 07 17 /Fax:973 44 50 45 • e-mail: info@articsa.net• www.articsa.net

CONSOLIART

06181

Envase..... Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación.

Preparación de la superficie.... Las superficies deben estar limpias y bien secas.

Método de aplicación..... Sobre el soporte a tratar, bien seco y absorbente, se puede aplicar el CONSOLIART de forma saturada y homogénea.

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro ..... Envases de 1L, 5L y 25L.
Almacenado ..... Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.
Caducidad ..... 2 años desde la fecha de envío, en envase original sin abrir.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

Rev. Enero 12

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
973-45 07 17
Ctra. De Gerb, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel:973 45 07 17 /Fax:973 44 50 45 • e-mail: info@articsa.net• www.articsa.net