# ARTIGUM
# GEL FIX

## 07321

### Elastómero transparente elástico impermeable

## PRINCIPALES USOS

Para el revestimiento de superficies de obra a las que se adhiere, fija e impermeabiliza.
Aplicación como componente básico del proceso ARTIGUM GEL FIX ( Armado con ARTIMAT FIX ).
Sella y asegura de adherencia de revestimientos cerámicos y aplicados. ( Tipo gresite.... )

## INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

| | |
|---|---|
| Peso específico | 1,02 ± 0,05 |
| Sólidos en volumen | 48 ± 1 Kg/L |
| Sólidos en peso | 47 ± 1 Kg/L |
| Viscosidad a 20 ºC | Gel Blando |
| VOC | 2 g/L |
| Punto de inflamación | Superior a 100 ºC. No inflamable |

## INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA

| | |
|---|---|
| Color | Incoloro - transparente |
| Aspecto | Satinado |
| Brillo | Satinado alto |

Propiedades físicas:

| | |
|---|---|
| Flexibilidad | 100% alargamiento a la rotura |
| Adherencia | 100% Cross-Cut |
| Abrasión | No determinada |
| Permeabilidad vapor agua | Más de 150 grs |
| Adherencia | 100% Cross-Cut |

## INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

| | |
|---|---|
| Consumo | 0,750 kgs. / $m^2$ - capa |
| Rendimiento | 1 -2 $m^2$ / kilo - capa |
| Métodos de aplicación | Brocha, llana o espátula. |
| Condiciones de aplicación: | |
| Soportes | Secos, limpios, sin polvo ni grasa. |
| Ambientales | **No aplicar cuando se prevea lluvia a las 3 horas posteriores de su aplicación.** |



*Servicio de asistencia técnica*
*973-45 07 17*
*CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE*
*Tel:34-973 45 07 17/Fax: 34-973 44 50 45 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net*

# ARTIGUM
# GEL FIX

**07321**

## SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS

Tipo de superficies ..... Sobre cualquier material de construcción.

Compatibilidad con otras capas:

Capas anteriores ..... Eliminar antiguas pinturas blandas.
Matizar pinturas duras con defectos, hasta lograr su total uniformidad.

Capas posteriores ..... Terminar con **Barticril Pur.**

Preparación de superficies:

Materiales de la construcción muy duros o con poco poro..... Aplicación directa de **Artigum Gelfix**.

Materiales con defectos o pulverulentos mal adheridos ..... Sanear hasta que el soporte esté seco, sin polvo ni grasa. Posteriormente sellar con **Fixoart.**

## TIEMPOS DE SECADO

Es muy influenciable por la temperatura, humedad y espesor de capa.

Condiciones:

Temperatura ambiental ..... 20 ºC

Humedad relativa ..... 60 % - 90 %

Espesor capa seca ..... 0,750 kgs. / $m^2$ (0,5 mm.)

| | Secado total | Intervalo de repintado |
|---|---|---|
| 60 % H.R. ..... | 2 horas | 4 horas |
| 90 % H.R. ..... | 4 horas | 6 horas |

**IMPORTANTE:** **Cuando la humedad relativa es alta, o existe condensación sobre el soporte, puede tardar más de 24 horas en secar.**

**La temperatura mínima de aplicación es de 6-8 ºC, en función de la humedad relativa ambiental.**

## ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro ..... Envases metálicos litografiados de 5 y 15 Litros.

Almacenado ..... Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.

Caducidad ..... 1 año desde la fecha de envío.

## SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar etiqueta y hoja de seguridad.