ANTISKID

19593

Aditivo antideslizante de granulometría controlada

PRINCIPALES USOS

Aditivo antideslizante de granulometría controlada compatible con todo tipo de pinturas (base agua y base disolvente) manteniendo sus características originales.

- Superficies horizontales habitualmente mojadas con transito peatonal con riesgo de resbaladicidad y deslizamiento.
- Pavimentos con textura antideslizante suave sin aristas agresivas.
- Suelos polideportivos, gimnasios, saunas, balnearios, vestuarios, duchas con suelos de hormigón.
- Zonas pisables de peldaños de escaleras, entradas de locales con riesgo de mojado, …
- Almacenes, locales, mataderos, lonjas, …
- Sobre hormigón y superficies porosas con pinturas idóneas según uso.

PROPIEDADES

Proporciona un texturado suave.

De fácil limpieza.

Antideslizante incluso en superficies mojadas cuando hay poca inclinación.

No modifica las características de la pintura.

Inerte.

Simple incorporación con agitación mecánica a baja velocidad.

No sedimenta.

Textura uniforme.

Sin aglomeraciones, ni aristas.

LIMITACIONES

No adecuado como elemento antideslizante básico con inclinaciones superiores al 3% y transito de vehículos.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tipo	Polímero en polvo de alta densidad.
Color	Polvo blanco. Una vez aplicado es transparente.
Número de componentes	Uno
Peso específico	0,95 Kg/L
Tamaño de partícula	200 micras máximo
Punto de fusión	125 °C
% Sólidos (en peso)	100%
Solubilidad en agua	Insoluble
Absorción de agua	0,03%
Elasticidad	1230 Mpa – No rigidiza la pintura base
Elongación	> 550 % – No modifica flexibilidad de la pintura base

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
973-45 07 17
CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel: 34-973.45.07.17 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net

ANTISKID

19593

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Compatibilidad..... **Puede emplearse con pinturas al agua y al disolvente.**
Mezclable con barnices y pinturas mono y bi componentes

Empleo..... Añadir máximo un 3% sobre el peso de pintura.
Añadir con agitación lenta (inferior a 400 rpm) incorporando y mezclando de abajo hacia arriba. No emplear agitadores con dientes de sierra.

Limpieza..... Emplear el mismo diluyente de la pintura agua o disolvente.

Secado..... Antiskid no influye en los tiempos de secado de la pintura ni en los repintados.

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro ..... Envases plásticos de 0'500 y 5 Kg.
Almacenado ..... Recintos cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.
Caducidad ..... 2 años desde la fecha de fabricación.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar etiqueta y Hoja de Datos de Seguridad.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
973-45 07 17
CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel: 34-973.45.07.17 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net