



ARTICIL
SPORT

11031

Pintura diluible con agua de buena resistencia
y perfecta adherencia sobre soportes porosos.

PRINCIPALES USOS

Pintado de suelos en garajes, p arkings, pistas deportivas, arcones, talleres, almacenes, oficinas, jardines, etc...

M axima perfecci on, duraci on y garant a en fachadas y frontones (homologado por el INCE del Ministerio de la Vivienda) sobre hormig on, madera, galvanizado, pl astico, etc...

PROPIEDADES

Integrable en h umedo sobre mortero auto extinguable. Gran resistencia al agua y total a la intemperie y la degeneraci on solar. Por sus peculiares caracter sticas, es aplicable sobre toda clase de materiales en todas las condiciones clim aticas y de uso. Resiste a las agresiones qu micas moderadas y a la gasolina y aceites minerales, fuel, gas-oil, etc...

INFORMACI N T CNICA PINTURA L QUIDA

Tipo Acr lica

Tipo de diluyente Agua

INFORMACI N T CNICA PINTURA SECA

Color Blanco y colores (gris, negro, rojo, verde)

En pedidos m nimos de 210 kilos, cualquier color a petici on, previa muestra

Aspecto Pintura de media viscosidad

Acabado Satinado

Espesor recomendado 60 micras

INFORMACI N T CNICA DE APLICACI N

Diluci n Se debe diluir la primera mano con un 10 % de agua, para dar m xima penetraci n al soporte. Las capas de acabado se aplican sin diluir en absoluto.

Consumo Inversamente proporcional a la rugosidad del soporte

Rendimiento 6 - 8 m² / kilo - mano

M todos de aplicaci n Brocha, rodillo, pistola y pistola sin aire Airless.

Lavar las herramientas con agua inmediatamente despu s de usarlos. La pintura seca se elimina con disolvente.

Condiciones de aplicaci n:

Soportes

El suelo debe ser duro pero absorbente. Si el hormig on es brillante, decapararlo con ACIART, enjuagar con agua y dejar secar; actuar asimismo cuando se deba pintar mosaico o terrazo, o cualquier superficie no absorbente. Si el hormig on es muy flojo (f cil erosi n con una moneda) es interesante endurecerlo con ARTICRIL RESIN 6 diluido 1 parte en peso con 3 partes de peso en agua, antes de aplicar ARTICRIL SPORT. El soporte debe estar limpio, sin grasas ni polvo, y seco.

Ambientales

Aplicar en tiempo seco, preveiendo que no llueva en las siguientes 2 horas despu s de terminar de pintar. La temperatura ambiente debe ser superior a + 5  C. En p arkings subterr neos es aconsejable preveer una buena renovaci n de aire, para eliminar la humedad, si  sta es muy alta.

Pintura Primera mano, 10 % de agua.

Acabados, ARTICRIL SPORT sin diluir.

Servicio de atenci n al cliente y asistencia t cnica

902.431.250

c/ Vent Ser  , s/n, pla a 2-4 • Polig n Industrial Camp Llong • 25600 BALAGUER (Lleida) • Espa a • UE

Tel/Fax: 34-973.44.05.17 • e-mail: articsabal@terra.es • www.articsa.net

Rev. Agosto 05

SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS

Compatibilidad con otras capas:

Capas anteriores No precisa.

Capas posteriores Admite todos los tipos de pintura encima.

En algunos casos de máxima exigencia, aplicar ARTIDUR A 2C.

Preparación de superficies Es autoimprimable, no precisando ningún tipo de preparación previa, más que ella misma.

TIEMPOS DE SECADO

Condiciones:

Temperatura ambiente 20 °C

Humedad relativa 70%

Secado total

45 minutos, por tener un secado parcial físico, por evaporación de agua, está influenciada por la humedad. En condiciones de 90 % de humedad relativa, el secado se alarga 2 horas. El endurecimiento es de 24 horas. Para someter los suelos a grandes cargas o al ataque de gasolina o aceite, es aconsejable esperar 5 días.

Intervalo de repintado

5 horas
Para acabado con poliuretano ARTIDUR A 2C, esperar 24 - 48 horas.

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro Envasesplasticos serigrafiados de 0.75, 4 y 15 litros.

Almacenado Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 °C a + 40 °C.

Caducidad 1 año desde la fecha de envío.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Si se aplica con pistola, usar mascarilla y preveer buena renovación de aire.

Evitar el contacto prolongado con la piel.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Tapar después de usarlo.

No ingerir alimentos durante su uso.

Rev. Agosto 05

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica

902.431.250

*c/ Vent Seré , s/n, plaça 2-4 • Polígon Industrial Camp Llong • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel/Fax: 34-973.44.05.17 • e-mail: articsabal@terra.es • www.articsa.net*