

Humectant per a fusta

DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS USOS

Compost formulat amb olis naturals. Ideal per protegir, renovar i embellir tot tipus de fustes, tant interiors com exteriors, i molt especialment per fustes tropicals i exòtiques.

PROPIETATS

- Aplicació senzilla (netejar la superfície, escatar i aplicar).
- Gran penetració i humectació
- Recupera l'aspecte inicial de la fusta
- Protegeix dels raigs UV i de l'envelliment natural per l'exposició a la intempèrie
- Protegeix la fusta de la brutícia
- Incolor

INFORMACIÓ TÈCNICA

PINTURA LÍQUIDA

Tipus Oli natural
Tipus de diluent Disolsint
Nombre de components Un
Pes específic 0,85 Kg. / L ± 0,05
Contingut volàtil orgànic (VOC)..... 572 g/l. Normativa 2010 700 g/l
Viscositat a 20 °C 12 seg. CF4

PINTURA SECA

Color Incolor groguenc
Brillantor Brillant
Assecat al tacte..... 6-8 hores (En funció de la T^a i humitat relativa)
Repintado..... 12-24 hores (En funció de la T^a i humitat relativa)

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	Màxim un 10% amb Disolsint.
Rendiment	15-18 m ² /L/capa, aproximadament. Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Gruix	Aplicar en abundància i diverses mans per deixar unes 25 micres en sec aprox. dependent de l'absorció del suport.
Útils d'aplicació	Brotxa o amb un drap
Temperatura d'aplicació.....	No hauria d'estar mai per sota de 5°C ni per sobre de 35°C
Màxima humitat relativa.....	85% No és recomanable aplicar a ple sol o temperatures elevades del suport o quan amenaci pluja.
Envàs.....	Agiteu bé el producte abans de la seva aplicació.
Preparació de la superfície.....	Les superfícies han d'estar polides, seques i netes de greix, pols, antics vernissos i pintures.
Sobre fustes no pintades:	Després de tenir la superfície escatada, seca i neta de taques i pols, aplicar una primera capa fina i diluïda amb el nostre Disolsint, per impregnar bé el suport. Passats uns 20 minuts, retireu l'excés amb un drap suau i apliqueu una segona i una tercera capa més abundants i sense diluir.
Sobre fustes ja pintades:	Cal eliminar el vernís o la pintura de la fusta, si cal utilitzar el nostre Decapart i procedir com en fustes no pintades.

Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

ACEITE DE TEKA

02116

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament Envasos metàl·lics de 1L i 5L.

Emmagatzemat Envasos originals tancats a temperatures de +5 °C a +35 °C.

Caducitat 1 any des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.