

Revestiment llis exterior i interior

PRINCIPALS USOS

Revestiment acrílic, acabat llis i petri.

Ideal per a obres públiques amb formigó encofrat, en autopistes, ports, murs de contenció, naus,...

Impermeable vertical amb bona transpirabilitat.

Resistent a la floridura.

PROPIETATS

Acabat llis

Impermeable a l'aigua però transpirable a la difusió del vapor d'aigua de l'interior dels murs.

Fàcil aplicació.

Decoratiu. Colors estables.

Bona resistència a la intempèrie.

LIMITACIONS

No aplicar sobre suports amb humitat superior al 5%.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Nombre de components	Un
Pes específic	1,7 kg. / litre
Contingut volàtil orgànic (VOC)	4 g/L
Sòlids en pes	79 %
Viscositat	85-95 (sp7), 23°C
Punt d'inflamació	> 100 °C. No inflamable
Tipus de diluent	Aigua

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color	Blanc. Consultar carta COLORS
Aspecte	Llis
Acabat	Mat llis
Resistència a la intempèrie.....	Bona

TEMPS DE ASSECAT

Condicions:

Temperatura ambient

Humitat relativa

Assecat tacte

1 hora

Assecat total

3 horas

Interval de repintat

Mínim

6 horas

Màxim

ilimitado

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	Aigua. Per a primeres capes màxim 10%.
Dissolvent de neteja	Aigua. Si es deixa assecar, netejar amb mitjans mecànics
Rendiment	6 m ² /L/capa, aproximadament, segons gruix. Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Envàs.....	Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació (pot presentar una mica de sediment que s'hi incorpora amb facilitat).
Mètodes d'aplicació	Rodet i calderí de pressió.
Acabats amb rodet	Uniformar amb traços verticals. Els canvis de direcció del corró donen efectes òptics d'empalmaments.
Utilització	Agitar manualment oa baixa velocitat (300-400 revolucions per minut), remenant de baix cap a dalt.
Condicions d'aplicació:	
Soports	Nets, sanejats, sense fissures ni restes mal adherides.
Ambientals	No aplicar a ple sol a l'estiu, ni amb temperatures inferiors a +5°C. Evitar l'aplicació si es preveu pluja o risc de gelades.

SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

Tipus de superfícies	Arrebossats de morter, morters monocapa, formigó, maons o pintures antigues en bon estat.
Preparació de superfícies:	
Noves	Si es presenten degradacions, o són molt pulverulentes, segellar el suport amb PLIOART IMPREGNACION o FIXOART.
Pintades	Si el suport està calcinat, aplicar FIXOART.
Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.	

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Envasos plàstics serigrafiats de 5 i 15 litres.
Emmagatzemat	Envasos originals a cobert a temperatures entre +5°C a +45°C.
Caducitat	2 anys des de la data de fabricació.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.