

Pintura plàstica mat d'alta cobriment

PRINCIPALS USOS

Destinada a l'alta decoració de paràmetres exteriors i interiors.

PROPIETATS

- Elevada cobriment en humit i en sec. Excel·lent blancor.
- Alta rentabilitat i opacitat.
- Acabat mat.
- Alt rendiment, resistència a l'esquitxada i facilitat d'aplicació.
- Bona adherència.
- Resistència al'exterior i permeabilitat al vapor d'aigua.

INFORMACIÓ TÈCNICA

PINTURA LÍQUIDA

Tipus de diluent	Aigua
Nombre de components	Un
Pes específic	1,65 kg. / litre \pm 0,05
Sòlids (%)	62 \pm 3% en pes, 45 \pm 3% en volum
Contingut volàtil orgànic (VOC)	9 g/l. Normativa 2010 30 g/l
Viscositat a 20 °C	Brookfield sp. 6 a 100 rpm: 55 poises \pm 5
Punt d'inflamació	No inflamable

PINTURA SECA

Color	Blanc
Brillantor	Mate
Assecat al tacte.....	30 minuts (En funció de la T ^a i humitat relativa)
Repintat.....	2-3 hores (En funció de la T ^a i humitat relativa)

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	Aigua, com a màxim 10-15% en primeres capes. Posteriors màxim 5%.
Rendiment	8 -12 m ² /L - capa, aproximadament. Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Útils d'aplicació	Brotxa, corró, pistola i Airless.
Temperatura d'aplicació.....	No hauria d'estar mai per sota de 5°C ni per sobre de 35°C
Màxima humitat relativa.....	85% No és recomanable aplicar a ple sol o temperatures elevades del suport o quan amenaci pluja.
Envàs.....	Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació.
Preparació de la superfície.....	Les superfícies han de ser consistents i estar netes de greix, pols, restes dobra, pintures velles, salnitre,...
Imprimació.....	Sobre superfícies noves: Aplicar 1a capa amb Concord 04021 diluït al 10-15% amb aigua. Sobre superfícies antigues (gastades, pulverulentes): Raspallar per eliminar les parts soltes. Aplicar la primera capa amb Concord 04021 diluït al 10-15% amb aigua o, preferiblement, segellar la superfície amb Fixoart 01031 o Artisil Impregnació 07051 .
Acabat.....	Aplicar una o dues mans de Concord 04021 segons les condicions d'aplicació. Si hi ha formació de floridures o algues es netejarà i es tractarà prèviament amb Bioart 06095 . Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

ARTICRIL CONCORD

04021

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament Envasos plàstics serigrafiats de 15 litres.
Emmagatzematge Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.
Caducitat 1 any des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.