

Pintura plástica mate.

PRINCIPALES USOS

Concebida para exteriores protegidos e interiores, en obras y en mantenimiento industrial.
Decoración general.

Al tener un acabado extra mate disimula los defectos en techos y amplias superficies.

Se puede pintar sobre los principales soportes de construcción (hormigón, mortero, yeso y cartón yeso).

PROPIEDADES

- Auto-imprimable.
- Buena brochabilidad, alta cubrición y rendimiento.
- Extrema blancura, gran extensibilidad, acabados mates, duros y resistentes.
- Buena lavabilidad y economía.
- Permite la transpiración de los muros.
- Buena humectabilidad sobre yesos proyectados.

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

Tipo Copolímeros acrílicos
Número de componentes Uno
Peso específico 1,6 grs. / c.c.
Viscosidad Brookfield sp. 6 a 100 r.p.m.: 50 poises ± 5
% Sólidos (en peso)..... 62%
Contenido volátil orgánico (VOC) ... 0,1 g/l. Normativa 2010 30 g/l
Punto de inflamación No inflamable
Tipo de diluyente Agua

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA

Color Blanco
Aspecto Extra Mate
Acabado Liso

TIEMPOS DE SECADO

Condiciones:

Temperatura ambiental 20 °C

Humedad relativa 60%

Secado total

1 hora

Intervalo de repintado

Mínimo

3 horas

Máximo

ilimitado

ARTICRIL INTER-EXTER EXTRA MATE

04032

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Dilución	Agua, como máximo 10% en primeras capas. Posteriores máximo 5%.
Rendimiento	8 -12 m ² /L - capa, aproximadamente. Varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte, del método de aplicación y del grado de dilución.
Útiles de aplicación.....	Brocha, rodillo, pistola y Airless.
Temperatura de aplicación.....	No debería estar nunca por debajo de 5°C ni por encima de 35°C.
Máxima humedad relativa.....	85%
Envase.....	No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas elevadas del soporte o cuando amenace lluvia. Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación.
Condiciones de aplicación:	
Soportes	Limpios, sin polvo o partículas mal adheridas y
Pintura	Solamente diluir con un máximo del 10 % en agua, las primeras capas. Las salpicaduras y herramientas se deben lavar con agua antes de que se sequen. El ARTICRIL INTER EXTER EXTRA MATE seco se elimina con agua caliente o bien mecánicamente.
	Para el pintado de otros materiales o situaciones no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS

Tipo de superficies	Yeso, hormigón, prefabricados, superficies porosas, materiales de albañilería, etc...
Preparación de superficies	Directamente sobre el soporte, a una o dos capas, diluyendo la primera un 10% con agua a modo de imprimación.

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro Envases plásticos serigrafiados de 1, 5, 10 y 15 litros.
Almacenado Envases originales cerrados a T^a entre +5 a + 40°C.
Caducidad 2 años desde la fecha de fabricación.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.