

Pintura plàstica mat.**PRINCIPALS USOS**

Creada per a exteriors protegits i interiors, en obres i manteniment industrial.
Decoració general.
En tenir un acabat extra mat dissimula els defectes en sostres i àmplies superfícies.
Es pot pintar sobre els principals suports de construcció (formigó, morter, guix i cartró guix).

PROPIETATS

- Autoimprimable.
- Bona brotxabilitat, alt cobriment i rendiment.
- Extrema blancor, gran extensibilitat, acabats mats, durs i resistents.
- Bona rentabilitat i economia.
- Permet la transpiració dels murs.
- Bona humectabilitat sobre guixos projectats.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Tipus Copolímers acrílics
Nombre de components Un
Pes específic 1,6 grs. /cc
Viscositat Brookfield sp. 6 a 100 rpm: 50 poises ± 5
% Sòlids (en pes)..... 62%
Contingut volàtil orgànic (VOC) 0,1 g/l. Normativa 2010 30 g/l
Punt d'inflamació No inflamable
Tipus de diluent Aigua

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color Blanc
Aspecte Extra Mate
Acabat Llís

TEMPS DE ASSECAT

Condicions:
Temperatura ambiental 20 °C
Humitat relativa 60%

Assecat total

1 hora

Interval de repintatMínim

3 hores

Màxim

il·limitat

ARTICRIL INTER-EXTER EXTRA MATE

04032

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	Aigua, com a màxim 10% a primeres capes. Posteriors màxim 5%.
Rendiment	8 -12 m ² /L - capa, aproximadament. Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Útils d'aplicació.....	Brotxa, corró, pistola i Airless.
Temperatura d'aplicació.....	No hauria de ser mai per sota de 5°C ni per sobre de 35°C.
Màxima humitat relativa.....	85% No és recomanable aplicar a ple sol o temperatures elevades del suport o quan amenaci pluja.
Envàs.....	Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació.
Condicions d'aplicació:	
Suports	Nets, sense pols o partícules mal adherides i completament
Pintura	Només diluir amb un màxim del 10% en aigua, les primeres capes. Les esquitxades i eines s'han de rentar amb aigua abans que s'assequin. L'ARTICRIL INTER EXTER EXTRA MATE sec s'elimina amb aigua calenta o bé mecànicament.

Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

Tipus de superfícies	Guix, formigó, prefabricats, superfícies poroses, materials de paleta, etc...
Preparació de superfícies	Directament sobre el suport, a una o dues capes, diluint la primera un 10% amb aigua com a imprimació.

ARTICRIL INTER-EXTER EXTRA MATE

04032

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament Envasos plàstics serigrafiats de 1, 5, 10 i 15 litres.

Emmagatzematge Envasos originals tancats a T^a entre +5 a + 40°C.

Caducitat 2 anys des de la data de fabricació.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.