

**Peinture plastique mate.****PRINCIPALES UTILISATIONS**

Conçu pour une utilisation protégée en extérieur et en intérieur, dans le secteur de la Décoration générale.

Une finition extra mate masque les imperfections des plafonds et des grandes surfaces. Il peut être appliqué sur les principaux supports de construction (béton, mortier, plâtre et plaques de plâtre).

**PROPRIÉTÉS**

- Auto-impression.
- Bonne application au pinceau, couvrance et performance élevées.
- Blancheur extrême, grande extensibilité, finitions mates, dur et résistant.
- Bonne lavabilité et économie.
- Permet aux murs de respirer.
- Bonne mouillabilité sur les enduits projetés.

**INFORMATIONS TECHNIQUES PEINTURE LIQUIDE**

Gars .....	Copolymères acryliques
Nombre de composants .....	Un
Poids spécifique .....	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Gelée .....	Brookfield sp. 6 à 100 tr/min : 50 poise ± 5
% de matières sèches (en poids).....	62%
Teneur en composés organiques vol.	0,1 g/l. Règlement de 2010 : 30 g/l
Point d'éclair .....	Ininflammable
Type de diluant .....	Eau

**INFORMATIONS TECHNIQUES PEINTURE SÈCHE**

Couleur .....	Blanc
Aspect .....	Compagnon supplémentaire
Finition .....	Lisse

**TEMPS DE SÉCHAGE**

Conditions:

Température ambiante .....	20 °C
Humidité relative .....	60%

Séchage complet

1 heure

Intervalle de repeinture

Minimum

3 heures

Maximum

illimité

# ARTICRIL INTER-EXTER EXTRA MATE

04032

## INFORMATIONS TECHNIQUES SUR L'APPLICATION

Dilution .....	Eau, maximum 10 % dans les premières couches. Maximum 5 % dans les couches suivantes.
Performance .....	8-12 m <sup>2</sup> /L - couche, environ. Cela varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du substrat, de la méthode d'application et du degré de dilution.
Outils d'application.....	Pinceau, rouleau, pistolet à peinture et peinture sans air.
Température d'application.....	Elle ne doit jamais être inférieure à 5°C ni supérieure à 35°C.
Humidité relative maximale.....	85% Il est déconseillé d'appliquer le produit en plein soleil, à des températures de substrat élevées ou en cas de risque de pluie
Récipient.....	Bien homogénéiser le produit avant application.
Conditions d'application :	
Supports .....	Propre, exempt de poussière ou de particules mal adhérentes
Peinture .....	Diluer uniquement les premières couches avec un maximum de 10 % d'eau. Rincer les éclaboussures et les outils à l'eau avant séchage. ARTICRIL INTER EXTER EXTRA MATE, une fois sec, peut être enlevé à l'eau chaude ou mécaniquement.

Pour la peinture d'autres matériaux ou dans des situations non couvertes par cette fiche technique, veuillez consulter notre service technico-commercial.

## SUPPORTS : MALADIES ET TRAITEMENTS

Type de surfaces .....	Plâtre, béton, éléments préfabriqués, surfaces poreuses, matériaux de maçonnerie, etc.
Préparation de la surface .....	Directement sur le support, en une ou deux couches, en diluant la première à 10 % avec de l'eau comme primaire.

# ARTICRIL INTER-EXTER EXTRA MATE

04032

## STOCKAGE ET EMBALLAGE

Forme de fourniture ..... Contenants en plastique sérigraphiés de 1, 5, 10 et 15 litres.

Stocké ..... Contenants d'origine scellés à une température comprise

Date d'expiration ..... 2 ans à compter de la date de fabrication.

## SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Consultez l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les données techniques ont été obtenues sur des supports normalisés et en laboratoire ; elles peuvent donc varier selon les conditions d'installation réelles. Ces données techniques n'impliquent aucune garantie de notre part en cas d'utilisation inappropriée du produit. Nos recommandations sont formulées en toute bonne foi, mais ne dispensent pas le client de son obligation d'examiner le produit et de vérifier son adéquation à l'usage prévu.