



ARTICRIL SATIN

04023

Pintura plàstica setinada de llarga durada

PRINCIPALS USOS

Resistència exterior interior quan s'exigeixen resultats de llarga durada amb el mínim manteniment. Façanes i exteriors en ambients industrials i marins. Acabat sedós altament decoratiu a interiors. Hotels, edificis públics representatius, habitatges en general. Sobre formigó encofrat i armat, té propietats anticarbonatació, minimitzant la penetració de la humitat, acidesa i residus salins protegint les armadures contra la corrosió. Per a interiors d'indústries alimentàries, sense contacte directe amb aliments. Additivat amb ADDITOR és resistent a l'aigua estancada, i es pot aplicar a piscines, estanys, fonts, etc.

PROPIETATS

Impermeable
Acabat resistent i setinat.
Molt adherent i penetrant.
Transpirable.
Fàcil aplicació.
Elevada cobriment.
Resistència a la floridura.
Resistent a l'aigua estancada (amb ADDITOR).

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Tipus Copolímers acrílics
Nombre de components Un
Pes específic..... 1,20 grs. /cc
Contingut volàtil orgànic(voc) 20 g/L. Normativa 2010 100 g/l
Punt d'inflamació No inflamable
Tipus de diluent Aigua

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color Blanc i colors
Aspecte Setinat
Brillantor 60°: 18,1±0,2
Brillantor 85°: 33,5±0,2
Acabat Sedós llis
Propietats físiques:
Lavabilitat Excel·lent. Superior a 8.000 passades GARDNER

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	Aigua, com a màxim 10-15% en primeres capes. Posteriors màxim 5%.
Rendiment	12-14 m ² /L - capa, aproximadament. Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució
Útils d'aplicació	Brotxa, corró, pistola i Airless.
Temperatura d'aplicació.....	No hauria d'estar mai per sota de 5°C ni per sobre de 35°C
Màxima humitat relativa.....	85% No és recomanable aplicar a ple sol o temperatures elevades del suport o quan amenaci pluja.
Envàs.....	Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació.
Preparació de la superfície.....	Les superfícies han de ser consistents i estar netes de greix, pols, restes dobra, pintures velles, salnitre,...
Imprimació.....	Sobre superfícies noves: Aplicar 1a capa amb ARTICRIL SATIN diluït al 10-15% amb aigua. Sobre superfícies antigues (gastades, pulverulentes): Raspallar per eliminar les parts soltes. Aplicar la primera capa amb Articril Satin diluït al 10-15% amb aigua o, preferiblement, segellar la superfície amb PLIOART IMPREGNACIÓ(producte base dissolvent) o FIXOART (producte base aigua).
Acabat.....	Aplicar una o dues mans de ARTICRIL SATIN segons les condicions d'aplicació. Si hi ha formació de floridures o algues es netejarà i es tractarà prèviament amb BIOART.
Piscines.....	En aquest cas cal procedir de la mateixa manera que en els casos anteriors, però incorporant sempre a l'ARTICRIL SATIN un 1% d'ADDITOR en el moment de l'aplicació. Com a precaució especial, heu de deixar assecat un mínim de 5 dies abans d'entrar en contacte amb l'aigua.

Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

TEMPS DE ASSECAT

Condicions:

Temperatura ambiental.....	20 °C
Humitat relativa	70%

Assecat total

2 hores

Interval de repintat

Mínim

6 hores

Màxim

il·limitat

Nota:Deixeu assecat mínim 5 dies abans del contacte amb aigua permanent.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Envasos plàstics serigrafiats de 1L, 5L i 15L.
Emmagatzemat	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.
Caducitat	2 anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.