

## Revestiment elàstic i impermeabilitzant llis per a façanes

### PRINCIPALS USOS

Impermeabilització, decoració i aïllament de paraments verticals, tant a interiors com a exteriors.

Façanes, escales, soterranis, pàrquings, passadissos, mitgeres, envans, salons, habitacions, banys, etc..., a hotels, hospitals, xalets, pisos, magatzems, naus industrials, ia tots els llocs on es busqui a més d'una bona decoració, un aïllament i/o impermeabilització de llarga durada. Restauració de monocapes envellits o degradats.

Protecció anticarbonatació i absorció de microfissures.

### PROPIETATS

Compleix una missió polivalent:

**Com a impermeabilitzant vertical.....** Totalment garantit, durador, permanent i segur. És alhora transpirable, cosa que permet tenir sempre les parets seques.

La seva elasticitat permet absorbir microfissures (fins a 1mm) del suport.

És un revestiment de protecció contra la carbonatació.

**Com a decoratiu .....**

Gràcies al seu gran gruix de capa, que no esquartera per ser elàstic, regularitza totes les imperfeccions, buits, forats, esquerdes, fissures, etc... deixant les superfícies revocades totalment uniformes, encara que siguin revocats molt deficients.

Es presenta amb colors sòlids, permanents a l'exterior, lluminosos i decoratius. Aptes per a la decoració de façanes, escales, pàrquings i interiors de tota mena.

### COMPOSICIÓ

Partícules minerals buides, fibres naturals i artificials, pigments sòlids a la llum i alcalinitat, lligant a base de resines acríliques.

### CERTIFICACIONS

Certificació d'anticarbonatació segons UNE-EN 13295:2005 i de marcatge CE segons UNE-EN 1504-2:2005.

### INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LIQUIDA

Tipus .....	Acrílic de nova generació
Nombre de components.....	Un
Tipus de diluent .....	Aigua
Pes específic .....	1,45 Kg/litre ± 0,05
Sòlids en volum .....	68%
Contingut orgànic volàtil (VOC).....	3 g/l. Normativa 2010 140 g/l
Viscositat a 23°C.....	Brookfield sp. 6 a 100 rpm.: 95 poises ± 5

# ARTIGUM LISO FACHADAS

07034

## INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color .....	Blanc i colors en tintometria.
Aspecte .....	Rugós Llis
Acabat.....	Mate
Adherència.....	2 Mpa (UNE-EN 1542:1999)
Dureza .....	200 Persoz als 7 dies (UNE-EN ISO 1522)
Permeabilitat al vapor d'aigua.....	Sd=1,4m (Classe I) (UNE-EN ISO 7783:2012)
Permeabilitat a l'aigua líquida.....	W=0,06 Kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> (W<0,1) (UNE-EN 1062-3:2008)
Permeabilitat al CO <sup>2</sup> .....	Sd=156m (Sd>50m) (UN-EN 1062-6:2003)

## INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució .....	Màx 5% daigua.
Rendiment .....	4-5 m <sup>2</sup> /L/capa, segons acabat i característiques aïllants desitjades.
Mètodes d'aplicació .....	Brotxa o corró.
Condicions d'aplicació:	
Suports .....	Nets, secs i sense pols.
Ambientals .....	Preveure que no plourà durant tot el procés d'aplicació i assecat. Eviteu les hores de màxim sol i vent, així com extremadament humides.
Eines .....	Es renten amb aigua abans que s'assequin.

## SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

Compatibilitat amb altres capes:	Superfície completament seca i neta de restes o materials mal adherits.
Capes anteriors .....	No cal.
Capes posteriors .....	Producte acabat.
Preparació de superfícies.....	S'aplica directament sense imprimació. Només per a superfícies poroses absorbents i poc consistents fixar amb FIXOART.

Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

## TEMPS DE ASSECAT

Condicions:	
Temperatura ambient .....	20 °C
Humitat relativa .....	70%
Assecat total .....	5-6 hores, aproximadament. Repintat 24 Hores

## EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament .....	Envasos plàstics litografiats de 5 i 15 litres.
Emmagatzemat .....	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.
Caducitat .....	1 any des de la data d'enviament.

## SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu etiqueta i full de seguretat.

*Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.*