

Morter mixt de cal-sorra per a façanes

DEFINICIÓ I PRINCIPALS USOS

Morter de calç aèria modificada, àrids especials i additius modificadors.

Producte destinat a la decoració, restauració i protecció de façanes, amb el qual s'aconsegueixen acabats decoratius clàssics en estuc, carreuat, raspats, punxonats, etc.

Revestiment d'edificis nous, on es vulgui un acabat exturat, blanc o colorit, i de màxima durabilitat en climes de tot tipus, pol·lucionats, d'alta muntanya o marí, per la seva gran estabilitat a pluges àcides, pol·lució, ozó,...

Aplicant dues capes de diferent color s'obtenen bellíssims esgrafiats usant la tècnica i eines adequades.

Alta resistència, fàcil aplicació de capa gruixuda.

Reparació d'estructures i parets en mal estat que requereixin gruix i certa resistència.

Es pot acabar amb una fina capa de Consoliart per mantenir neta la façana.

PROPIETATS

Acabat gruixut.

Sense retraccions.

Color blanc i colors.

INFORMACIÓ TÈCNICA PRODUCTE

Pes específic de la pols 1,2 kg/litre

Pes específic de l'empastat 1,6 kg/litre

Pes específic forjat (15 dies)..... 1,3 kg/litre

Aspecte Mat i texturat segons sistema aplicació i acabat superficial.

Color Blanc. Admet tenyit amb colorants sòlids a la calç i amb Base Artimix 5 pigmentada.

INFORMACIÓ TÈCNICA APLICACIÓ

Diluent S'empasta amb aigua barrejada amb Articril Resin 6 en proporció 3:1 (aigua: Resin6) o amb Base Artimix 5 (colors).

Amassat Cada 25 kg d'Artimix 5 requereix 7 kg de diluent o 7 kg de base Artimix 5, aproximadament. Pot variar segons consistència adequada en un 10%.

Vida útil de la mescla Un cop empastat s'ha d'utilitzar abans de 90 minxxx(20°C).

Grossor capa De 3 a 15 mm. Gruix de capa recomanat: 3-4 mm.

Consum 1,5-2 Kg/m²/mm de gruix aproximadament, depenent del tipus d'aplicació i/o acabat.

ARTIMIX 5 GRUESO

10597

Neteja.....	Netegeu les eines amb aigua abans que s'endureixi l'Artimix 5. Un cop sec, s'ha de netejar mecànicament amb Aciart i aigua.
Condicions d'aplicació	
Suports	Aplicar sobre material de construcció dur, net i resistent. No aplicar sobre guix. Formigó, maó i morter són bases adequades.
Preparacions prèvies	Mulleu el suport a revestir amb el diluent (una barreja d'aigua amb Articril Resin 6 en proporció 3:1).
Utilització.....	Empastar afegint la pols al líquid i batre enèrgicament durant 5 minuts.
Eines	Plana d'acer inoxidable, flexible i sense osques. Per a grans superfícies, es pot utilitzar una màquina batidora-projectadora.
Acabat posterior	És recomanable acabar amb CONSOLIART o HIDROFUART BIO INVISIBLE.
Interval de repintat	Entre dues capes deixar transcórrer 6 hores, encara que es pot acabar com a monocapa. Per aplicar CONSOLIART o HIDROFUART BIO INVISIBLE deixar assecar com a mínim 24 hores.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Sacs de paper plastificats de 25 Kg (antihumitat).
Emmagatzemat	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C. Emmagatzemar en llocs secs.
Caducitat	18 mesos en envàs original sense obrir.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu etiqueta i full de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.