

## Pintura acrílica per a interiors ecològica

### DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS USOS

Pintura acrílica per a interiors d'excel·lent cobriment i brotxabilitat. Ideal per a tot tipus de substrats. Acabat industrial decoratiu. Aplicació sobre guix projectat. Especial Airless. Acabat superior en revestiments econòmics.

### PROPIETATS

- Assecat ràpid.
- Bon cobriment
- No esquitxa.
- Excel·lent blancor
- Bona brotxabilitat
- Bona humectabilitat sobre guixos projectats.

### INFORMACIÓ TÈCNICA

#### PINTURA LÍQUIDA

Tipus .....	Polímer acrílic
Tipus de diluent .....	Aigua
Nombre de components .....	Un
Pes específic .....	1,6 Kg./L ± 0,05
Contingut en sòlids .....	63% en pes
Contingut volàtil orgànic (VOC) .....	Màxim 3 g/l. Normativa 2010 30 g/l
Viscositat a 20 °C .....	Brookfield sp. 6 a 100 rpm.: 55 poises ± 5

#### PINTURA SECA

Color .....	Blanc
Brillantor .....	Mate
Acabat .....	Llis
Assecat al tacte.....	1 hora (En funció de la T <sup>a</sup> i humitat relativa)
Repintat.....	3 hores (En funció de la T <sup>a</sup> i humitat relativa)

**INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ**

Dilució .....	Aigua, com a màxim 10% en primeres capes
Rendiment .....	10 m <sup>2</sup> /L i capa, aproximadament. Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Útils d'aplicació .....	Brotxa, corró, pistola Airless.
Temperatura d'aplicació.....	No hauria d'estar mai per sota de 5°C ni per sobre de 35°C
Màxima humitat relativa.....	85% No és recomanable aplicar a ple sol o temperatures elevades del suport o quan amenaci pluja.
Envàs.....	Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació.
Preparació de la superfície.....	Les superfícies han de ser consistentes, seques i estar netes de greix, pols, restes d'obra, pintures velles, salnitre,...
Aplicació.....	Directament sobre el suport de guix o formigó, a una o dues capes.

Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

**EMMAGATZEMAT I ENVASAT**

Forma de subministrament ....	Envasos plàstics serigrafiats de 15 litres.
Emmagatzematge .....	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C. Evitar temperatures extremes i raigs solars directes.
Caducitat .....	2 anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

**SEGURETAT I MEDI AMBIENT**

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

*Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.*