

Vernís sintètic brillant especialment indicat per a ambients agressius.

PRINCIPALS USOS

Vernís sintètic de màxima protecció per a fustes a l'exterior i interior.
Conté absorbidors de radiacions UV, cosa que li aporten una gran resistència a la intempèrie.

PROPIETATS

- Acabat brillant altament decoratiu.
- Màxima resistència a la intempèrie ia la radiació ultraviolada.
- Acabats de capa gruixuda, elàstics, summament brillants i transparents.
- Resalta fortament les vetes de la fusta, donant-los gran profunditat de brillantor.
- Molt bona brotxabilitat.
- Gran elasticitat.
- Totalment rentable.

INFORMACIÓ TÈCNICA VERNÍS LÍQUID

Pes específic	0,98 grs. / cm ³ ± 0,03
COV	388 gr/lt - 2010 400 gr/lt
Sòlids en pes	50%
Viscositat a 20 °C.....	120-180 sec Copa Ford 4
Punt d'inflamació	> 45 °C

INFORMACIÓ TÈCNICA CAPA SECA

Color	Transparent, incolor
Acabat	Brillant
Propietats físiques:	
Adherència	Bona
Lavabilitat	Excel·lent

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	DISOLSINT
Dissolvent de neteja	Els utensilis es netegen amb DISOLSINT
Rendiment	12 m ² / quilo, aproximadament
Mètodes d'aplicació.....	Brotxa, corró de pèl curt, ruixat o pistola sense aire Airless.
Condicions d'aplicació:	
Suports	Consistents, sense humitat i superfícies molt poroses, prèviament segellades amb una capa de Bartilac diluïda al 10%.
Eines	Netes i seques.
Ambientals	Evitar temperatures extremes (aconsellem l'aplicació entre 18-22 °C) i pintar sota el sol directe. Evitar així mateix, els dies de vent i els ambients polsegosos per aconseguir acabats tersos i perfectes.

SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

Preparació de superfícies:	
Metalls	Polir les superfícies per eliminar residus i contaminació. Desgreixat de brutícia.
Sobre superfícies poroses	Segellar amb Bartilac, diluït al 10% Aplicar una o dues capes de Bartilac
Sobre fustes toves a l'exterior	Aconsellem preparar amb el mateix VERNÍS INTEMPERIE , diluït al 50 % amb DISOLSINT com a primera capa. Acabar com a mínim amb 1 o 2 capes de VERNÍS INTEMPERIE .

TEMPS DE ASSECAT

Condicions:			
Temperatura ambient	20 °C		
Humitat relativa	70%		
Gruix capa seca	25 micres		
	<u>Assecat total</u>	<u>Interval de repintat</u>	
	4 hores	<u>Mínim</u>	<u>Màxim</u>
	en condicions normals	16 hores	15 dies
		Repintat de vernissos antics, s'han d'escatar suaument per treure-li la brillantor i permetre una bona adherència.	

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Envasos metàl·lics litografiats de 0,750 L, 4 L.
Emmagatzemat.....	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C. No fa pòsits ni pells.
Caducitat	1 any des de la data d'enviament.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.