

Vernís sintètic uretanat, transparent i setinat, de llarga durada.

PRINCIPALS USOS

D'ús interior o exterior protegit.

Decoració Permanència de brillantor i transparència. Bona tenacitat i resistència. Excel·lent anivellament. Fàcil aplicació.

Protecció Per la seva resistència a la fricció, s'empra per a l'envernissament de superfícies de fusta, en mobles de jardí, taules, tanques,

PROPIETATS

La conservació de setinat, duresa, flexibilitat i manteniment de la transparència són característiques excel·lents i diferencials d'aquest vernís, en relació amb els productes convencionals.

És realment un producte econòmic per la seva llarga durada, el seu resultat òptim i la seva fàcil

INFORMACIÓ TÈCNICA VERNÍS LÍQUID

Pes específic 0,98± 0,05 gr. / cm³
COV 388gr/lt - 2010 400 gr/lt
Sòlids en pes 53 ± 1%
Sòlids en volum..... 62 ± 1%
Viscositat a 20 °C 200-300 segons Copa Ford 4
Punt d'inflamació > 45 °C

INFORMACIÓ TÈCNICA CAPA SECA

Color Transparent, incolor
Acabat Setinat
Brillantor 45% a 85°
Propietats físiques:
Adherència Bona
Rentalitat Excel·lent

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	DISOLSINT
Dissolvent de neteja	Els utensilis es netegen amb DISOLSINT
Rendiment	14 m ² / L , aproximadament.
Mètodes d'aplicació	Brotxa, corró de pèl curt, ruixat o pistola sense aire Airless.
Condicions d'aplicació:	
Suports	Consistents, sense humitat i superfícies molt poroses, prèviament segellades amb una capa de BARTILAC diluïda al 10%.
Eines	Netes i seques.
Ambientals	Evitar temperatures extremes (aconsellem l'aplicació entre 18-22 °C) i pintar sota el sol directe. Evitar així mateix, els dies de vent i els ambients polsegosos per aconseguir acabats tersos i perfectes.

SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

Preparació de superfícies:	
Metalls	Polir les superfícies per eliminar residus i contaminació. Desgreixat de brutícia.
Sobre superfícies poroses	Segellar amb BARTILAC , diluït a 10%. Posteriorment aplicar una o dues capes de BARTILAC .
Sobre fustes toves a l'exterior	Aconsellem preparar-lo BARTILAC , diluït al 50 % amb DISOLSINT com a primera capa. Acabar com a mínim amb 1 o 2 capes de BARTILAC .
Sobre vernissos antics.....	S'han d'escatar suaument per treure-li la brillantor i permetre una

TEMPS DE ASSECAT

Condicions:	
Temperatura ambient	20 °C
Humitat relativa	70%
Gruix capa seca	25 micres
<u>Assecat al tacte</u>	<u>Interval de repintat</u>
4 hores	24 hores
en condicions normals	

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Envasos metàl·lics litografiats de 0,750, 4 litres.
Emmagatzematge	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C. No fa pòsits ni pells.
Caducitat	2 anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

BARTILAC

03114

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.