

**Vernís sintètic uretanat, transparent i brillant, de llarga durada.**

#### PRINCIPALS USOS

Dús interior o exterior.

**Decoració** ..... Permanència de brillantor i transparència. Bona tenacitat i resistència. Excel·lent anivellament. Fàcil aplicació.

**Protecció** ..... Per la seva resistència a la intempèrie i al frec, s'empra per envernissar superfícies de fusta, mobles de jardí, taules, tanques, ....

#### PROPIETATS

La conservació de setinat, duresa, flexibilitat i manteniment de la transparència són característiques excel·lents i diferencials d'aquest vernís, en relació amb els productes convencionals.

És realment un producte econòmic per la seva llarga durada, el seu resultat òptim i la seva fàcil

#### INFORMACIÓ TÈCNICA VERNÍS LÍQUID

**Pes específic** ..... 0,98± 0,05 gr. / cm<sup>3</sup>  
**COV** ..... 388gr/lt - 2010 400 gr/lt  
**Sòlids en pes** ..... 49 ± 1%  
**Sòlids en volum**..... 49 ± 1%  
**Viscositat a 20 °C** ..... 120-180 segons Copa Ford 4  
**Punt d'inflamació** ..... > 45 °C

#### INFORMACIÓ TÈCNICA CAPA SECA

**Color** ..... Transparent, incolor  
**Acabat** ..... Brillant  
**Brillantor** ..... 98 ± 2% a 85°  
**Propietats físiques:**  
**Adherència** ..... Bona  
**Rentalitat** ..... Excel·lent

**INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ**

- Dilució ..... **DISOLSINT**
- Dissolvent de neteja ..... Els utensilis es netegen amb **DISOLSINT**.
- Rendiment ..... 14 m<sup>2</sup> / L , aproximadament.
- Mètodes d'aplicació ..... Brotxa, corró de pèl curt, ruixat o pistola sense aire Airless.
- Condicions d'aplicació:
- Suports ..... Consistents, sense humitat i superfícies molt poroses, prèviament segellades amb una capa de **BARTILUX** diluïda al 10%.
- Eines ..... Netes i seques.
- Ambientals ..... Evitar temperatures extremes (aconsellem l'aplicació entre 18-22 °C) i pintar sota el sol directe. Evitar així mateix, els dies de vent i els ambients polsegosos per aconseguir acabats tersos i perfectes.

**SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS**

## Preparació de superfícies:

- Metalls ..... Polir les superfícies per eliminar residus i contaminació. Desgreixat de brutícia.
- Sobre superfícies poroses .... Segellar amb **BARTILUX**, diluït al 10%. Posteriorment aplicar una o dues capes de **BARTILUX**.
- Sobre tustes lloses a l'exterior..... Aconsellem preparar-lo **BARTILUX** , diluït al 50 % amb **DISOLSINT** com a primera capa. Acabar com a mínim amb 1 o 2 capes de **BARTILUX**.
- Sobre vernissos antics..... S'han d'escatar suaument per treure-li la brillantor i permetre una bona adherència.

**TEMPS DE ASSECAT**

## Condicions:

- Temperatura ambient ..... 20 °C
- Humitat relativa ..... 70%
- Gruix capa seca ..... 25 micres

Assecat al tacte

4 hores

en condicions normals

Interval de repintat

24 hores

**EMMAGATZEMAT I ENVASAT**

- Forma de subministrament .... Envasos metàl·lics litografiats de 0,750, 4 litres.
- Emmagatzematge ..... Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.  
No fa pòsits ni pells.
- Caducitat ..... anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

**BARTILUX**

**03111**

**SEGURETAT I MEDI AMBIENT**

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

*Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.*