



**BASE
ARTIMIX 4**

10094

Resina de pastat i acolorit per Artimix 4

PRINCIPALS USOS

- Reforçant de morters i formigons.
- Liquid per acolorir ARTIMIX 4
- Tenyit i reforçant de morters monocapes.
- Reparació d'estructures erosionades de formigó.

PROPIETATS

Evita diferències de color al pastat i durant l'assecat Colors reproduïbles.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Pes específic	1 quilo / litre
Color	Segons petició
Sòlids en volum	34%
Sòlids en pes.....	36%
Viscositat a 20 °C	120" (Copa Ford N° 4)
pH a 20 °C	8,5
Punt d'inflamació	Superior a 100 °C. No inflamable
Tipus de diluent	Aigua

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Barreja(comp. A / comp. B)	Barrejar Base ARTMIX 4 - 8Kg ARTIMIX 4 - 15Kg
Vida útil de la mescla	3 setmanes, màxim
Utilització.....	Afegir el morter amb agitació lenta fins a obtenir una pasta homogènia, sense grumolls ni enduriments. Empastar fins aconseguir un color uniforme. No diluir amb aigua el producte BASE ARTIMIX 4
Condicions d'aplicació:	
Suports	Nets, sense pols, greix o partícules estranyes mal adherides.

Consulteu full tècnic d'ARTIMIX 4.

Per aplicar altres situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

BASE ARTIMIX 4

10094

TEMPS DE ASSECAT

Condicions:

Temperatura ambient 20 °C

Humitat relativa 70%

Assecat total

30 minuts

Interval de repintat

Mínim

1 hora

Màxim

il·limitat

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament Envasos de plàstic de 8 Kg

Emmagatzemat Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.

Caducitat 2 anys després de la data de fabricació, en envàs original sense obrir.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.