



**BASE
ARTIMIX 5**

10095

Resina de amasado y coloreado para Artimix 5.

PRINCIPALES USOS

- Reforzante de morteros y hormigones.
- Resina para el amasado y coloreado de ARTIMIX 5
- Teñido y reforzante de morteros monocapas.
- Reparación de estructuras erosionadas de hormigón.

PROPIEDADES

- Evita diferencias de color en el amasado y durante el secado
- Colores reproducibles.

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

Peso específico	1 kilo / litro
Color	Según petición
Sólidos en volumen	34%
Sólidos en peso	36%
Viscosidad a 20 °C	120 " (Copa Ford Nº 4)
pH a 20 °C	8,5
Punto de inflamación	Superior a 100 °C. No inflamable
Tipo de diluyente	Agua

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Mezcla (comp. A / comp. B)	Mezclar Base ARTIMIX 5 - 7Kg ARTIMIX 5 - 15Kg
Vida útil de la mezcla	3 semanas, máximo
Modo de empleo	Añadir el mortero con agitación lenta hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos ni apelmazamientos. Empastar hasta lograr un color uniforme. No diluir con agua el producto BASE ARTIMIX 5

Condiciones de aplicación:

Soportes	Limpios, sin polvo, grasa o partículas extrañas mal adheridas.
----------------	--

Consultar hoja técnica de ARTIMIX 5.

Para la aplicación de otras situaciones no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

BASE ARTIMIX 5

10095

TIEMPOS DE SECADO

Condiciones:

Temperatura ambiente 20 °C

Humedad relativa 70 %

Secado total

30 minutos

Intervalo de repintado

Mínimo

1 hora

Máximo

ilimitado

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro Envases de plástico de 7 Kg

Almacenado Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 °C a + 40 °C.

Caducidad 2 años después de la fecha de fabricación, en envase original sin abrir.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.