



**BASE  
ARTIMIX 5**

**10095**

## Resina de pastat i acolorit per Artimix 5.

### PRINCIPALS USOS

- Reforçant de morters i formigons.
- Resina per a la pastada i acoloriment d'ARTIMIX 5
- Tenyit i reforçant de morters monocapes.
- Reparació d'estructures erosionades de formigó.

### PROPIETATS

- Evita diferències de color al pastat i durant l'assecat Colors reproduïbles.

### INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

- Pes específic ..... 1 quilo / litre
- Color ..... Segons petició
- Sòlids en volum ..... 34%
- Sòlids en pes..... 36%
- Viscositat a 20 °C ..... 120" (Copa Ford N° 4)
- pH a 20 °C ..... 8,5
- Punt d'inflamació ..... Superior a 100 °C. No inflamable
- Tipus de diluent ..... Aigua

### INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

- Barreja(comp. A / comp. B) ..... Barrejar Base ARTIMIX 5 - 7Kg ARTIMIX 5 - 15Kg
- Vida útil de la mescla ..... 3 setmanes, màxim
- Utilització..... Afegir el morter amb agitació lenta fins a obtenir una pasta homogènia, sense grumolls ni enduriments. Empastar fins aconseguir un color uniforme. No diluir amb aigua el producte BASE ARTIMIX 5

#### Condicions d'aplicació:

- Suports ..... Nets, sense pols, greix o partícules estranyes mal adherides.

Consulteu full tècnic d'ARTIMIX 5.

Per aplicar altres situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

# BASE ARTIMIX 5

10095

## TEMPS DE ASSECAT

Condicions:

Temperatura ambient ..... 20 °C

Humitat relativa ..... 70%

### Assecat total

30 minuts

### Interval de repintat

Mínim

1 hora

Màxim

il·limitat

## EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament ..... Envasos de plàstic de 7 Kg

Emmagatzemat ..... Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.

Caducitat ..... 2 anys després de la data de fabricació, en envàs original sense obrir.

## SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

*Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.*