

Pintura plàstica mat

PRINCIPALS USOS

Pintura plàstica mat per a interiors, especialment indicada per a obres i manteniment industrial.

Decoració general.

En tenir un acabat extra mat dissimula els defectes en sostres i àmplies superfícies.

PROPIETATS

- Bona brotxabilitat, alt cobriment i bon rendiment.
- Alta blancor, acabats mats.
- Excel·lent relació qualitat-preu.
- Permet la transpiració dels murs.
- Bona humectabilitat sobre guixos projectats.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Tipus	Copolímers acrílics
Nombre de components	Un
Pes específic	1,55 grs. /cc ±0,03
Viscositat	Brookfield sp. 6 a 100 rpm: 50 poises ± 5
Contingut volàtil orgànic (VOC)	5 g/l. Normativa 2010 30 g/l
Punt d'inflamació	No inflamable
Tipus de diluent	Aigua

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color	Blanc
Aspecte	Mate
Acabat	Llis

TEMPS DE ASSECAT

Condicions:

Temperatura ambiental	20 °C
Humitat relativa	60%

Assecat total

1 hora

Interval de repintat

Mínim

3 hores

Màxim

il·limitat

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	Aigua, com a màxim 10-15% en primeres capes. Posteriors màxim 5%.
Rendiment	6 m ² /L - capa, aproximadament.
	Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Útils d'aplicació.....	Brotxa, corró, pistola i Airless.
Temperatura d'aplicació.....	No hauria de ser mai per sota de 5°C ni per sobre de 35°C.
Màxima humitat relativa.....	85%
	No és recomanable aplicar a ple sol o temperatures elevades del suport o quan amenaci pluja.
Envàs.....	Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació.
Condicions d'aplicació:	
Suports	Nets, sense pols o partícules mal adherides i completament secs.
Pintura	Només diluir amb un màxim del 10% en aigua, sobre fons porosos com a primeres capes. Les esquitxades i eines s'han de rentar amb aigua abans que s'assequin. La pintura seca s'elimina amb aigua calenta o bé mecànicament.

Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

Tipus de superfícies	Guix, formigó, prefabricats, superfícies poroses, materials de paleta, etc...
Preparació de superfícies	Directament sobre el suport de guix o formigó, a una o dues capes.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Envasos plàstics serigrafiats de 5Kg i 25Kg.
Emmagatzematge	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C. Evitar temperatures extremes i raigs solars directes.
Caducitat	2 anys des de la data de fabricació

BRICKART-INT-

04020

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.