

Impregnació consolidant hidròfuga per restaurar edificis arquitectònics nobles i institucionals.

PRINCIPALS USOS

Consolidant incolor per a materials porosos.

Elevada penetració amb segellat de porus endurent materials polsosos: murs de pedra, maó, formigó, morter... evitant la seva degradació.

Efecte hidrofugant que permet la transpiració superficial.

Restauració de façanes, monuments i altres materials porosos.

Adequat en gresos, granits i pedres calcàries.

PROPIETATS

Pel·lícula superficial integrada al suport.

No modifica la textura i recupera el to original.

Autorentat, manté neta la superfície, sense adherència de pols.

Evita la formació de sals.

Facilita la difusió del vapor aquós.

Consolida vells estucs i morters degradats per la pluja i la humitat.

LIMITACIONS

No adequada per a: Superfícies metàl·liques, suports polits sense absorció.

INFORMACIÓ TÈCNICA PRODUCTE LÍQUID

Tipus	Acrílic siloxànic.
Nombre de components	Un
Pes específic	0,9 Kg/L
Viscositat	10 seg Copa Ford núm. 4.
Punt d'inflamació	> 35°C
% Sòlids (en pes)	25%
Tipus de diluent	No cal. Es presenta a ús. En cas necessari, utilitzar DISOLSINT .

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color	Incolor
Aspecte	Transparent amb to lleuger. Normalment no s'observa perquè és impregnació. Capes successives permetran apreciar-ho, augmentant lleugerament el color del suport impregnat.
Adherència	100%, sobre suports porosos

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dissolvent de neteja	DISOLSINT			
Mètodes d'aplicació:	<u>Brotxa</u>	<u>Rodet</u>	<u>Airless</u>	<u>Pistola</u>
Gruix recomanat(capa seca)	35micres	35micres	35micres	35micres
Rendiment teòric				
(segons absorció i rugositat del suport)	8-10m ² / litre	8-10m ² / litre	6 - 8m ² / litre	4 - 6m ² / litre
Pressió d'aire(broquet)	—	—	150-160quilos/cm ²	2,5-3,5quilos/cm ²
Orifici de filtre(inch)	—	—	0,013-0,017	0,042-0,055
Relació de compressió	—	—	30 : 1	—
Capes recomanades	1	1 - 2	1	1
Manera d'ocupació	Producte transparent líquid, totalment homogeni, sense separacions ni sediments. Utilitzeu directament.			
Condicions d'aplicació:				
Suports	Nets i secs, sense escrostones ni materials gruixuts despresos.			

SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

Tipus de superfícies	Formigó, revocats de ciment, pedra porosa, ceràmica porosa, maó, fibrociment, terratzo o marbre porós (evitar la formació de pel·lícula gruixuda superficial, regulant l'aplicació perquè el producte sigui totalment absorbit).
Preparació de superfícies	Aplicar sobre suports secs homogenis. Eliminar únicament parts gruixudes mal adherides, o pintures antigues escrostonades o esquarterades.

TEMPS DE ASSECAT

<u>Assecat tacte</u>	<u>Assecat total</u>	<u>Interval de repintat</u>	
30 minuts	2 hores	<u>Mínim</u> 4 hores	<u>Màxim</u> il·limitat

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Envasos de 25 litres.
Emmagatzematge	Recintes tancats a temperatures de +5 °C a +40 °C.
Caducitat	1 any des de la data de fabricació.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu etiqueta i full de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.