

Impregnació consolidant i hidrofugant

DESCRIPCIÓ

Copolímer de siloxà/acrilat modificat per obtenir la màxima penetració sobre el suport a aplicar.

PRINCIPALS USOS

Consoliart es fa servir per obtenir impregnacions consolidants, incolores i hidròfuges, en materials porosos utilitzats normalment en construcció. El producte consolida el suport tractat i alhora forma una barrera hidròfuga, protegint de la humitat. Gràcies als valors de resistència a la difusió, s'aconsegueix una millor protecció davant de la carbonatació i una menor resistència a la difusió del vapor d'aigua.

INFORMACIÓ TÈCNICA

Tipus.....	Copolímer de siloxà/acrilat modificat
Tipus de diluent.....	Dissolent
Nombre de components	Un
Contingut en sòlids	15%
Pes específic	0,9 grs/cc
Assecat	2 hores (En funció de la temperatura)
Color	Incolor o pigmentat(prèvia consulta al Servei Tècnic Comercial)

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	A punt a l'ús. En cas de necessitat, diluir amb DISOLSINT.
Rendiment	0,250-0,350 g/m ² , aproximadament. Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Útils d'aplicació	Brotxa, corró o airless.
Màxima humitat relativa.....	85% No és recomanable aplicar a ple sol o temperatures elevades del suport o quan amenaci pluja.

CONSOLIART

06181

- Envàs..... Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació.
- Preparació de la superfície..... Les superfícies han d'estar netes i ben seques.
- Mètode d'aplicació..... Sobre el suport a tractar, ben sec i absorbent, es pot aplicar el CONSOLIART de manera saturada i homogènia.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

- Forma de subministrament Envasos de 1L, 5L i 25L.
- Emmagatzematge Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.
- Caducitat 2 anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.