

Eliminador de pintures i grafittis

PRINCIPALS USOS

Llevapintures de nova generació molt enèrgic.

Fàcil i còmoda aplicació sense degoteigs ni vessaments per la seva naturalesa gelatinosa.

Suports: pedra, maó, arrebossat, formigó, fusta, ferro, acer, alumini, galvanitzat, etc..., el suport queda net, desgreixat i apte per rebre qualsevol altre producte.

Eliminació de tota mena de recobriments, pintures i cues de tipus orgànic a qualsevol superfície.

S'empra en reparació de carrosseries, per eliminar les pintures deteriorades a les parets abonyegades.

PROPIETATS

Estova i permet, mitjançant rasqueta, eliminar gruixos de pintures i arrebossats plàstics de fins a 2 mm. de gruix.

Capas de pintura, esmalts i vernissos de fins a 1-2 mm. de tipus gras sintètic bituminós.

No ataca el suport (fusta, acer, metalls, etc...), ni les peces de roba.

Fabricat amb materials biodegradables.

LIMITACIONS

Epoxi sense dissolvents, epoxi bituminosos i productes de dos components molt endurits.

En productes molt resistents una segona aplicació és necessària per eliminar totalment.

COMPOSICIÓ

Conté dissolvents, additius, espessidors, retenidors, catalitzadors de penetració, inhibidors de corrosió, tensoactius iònics i no iònics, aigua, humectants, cosolvents i solubilitzants.

Exempt de clorur de metilè, dimetilformamida o altres components especialment tòxics.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Tipus Gel transparent.

Nombre de components Un

Pes específic 1 Kg/L± 0,05

Contingut volàtil orgànic(voc)..... 97% en pes - 1.164 grs. / litre

Punt d'inflamació No inflamable

DECAPART GEL

Nueva fórmula

14307

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	No cal diluir ni barrejar amb res.
Dissolvent de neteja	Per rentar la superfície, on s'ha eliminat una pintura amb Decapart Gel , es fa servir aigua o dissolvent universal.
Rendiment	En funció de l'espessor, suport, tipus de pintura a eliminar i acció requerida.
Mètodes d'aplicació.....	Brotxa o corró per a grans superfícies. Immersion, usant cubes polietilè o polipropilè per a la indústria.
Capas recomanades	1 - 2
Utilització.....	S'aplica una capa abundant de Decapart Gel sobre la pintura a eliminar i es deixa actuar 15-20 minuts. S'elimina la pintura, ja aixecada o estovada, per rascat o amb pressió d'aigua, i un cop net el suport, s'elimina la resta del producte que pogués quedar amb aigua abundant o dissolvent universal. En el cas de façanes i monuments de pedra pintats amb esprai, s'ajuda a eliminar la pintada fregant amb un raspall de pues o aplicant aigua a pressió, per desprendre-la fins als porus més profunds. No deixeu assecar el gel decapant sobre el suport.

TEMPS DE ASSECAT

Condicions:	
Temperatura ambient.....	20 °C
Humitat relativa	70%
Interval de repintat	S'ha d'aplicar sobre la pintura que cal eliminar i deixar actuar fins a 15-20 minuts, per a la màxima efectivitat. Quan les capas de pintura són poques, n'hi ha prou uns pocs minuts per ser totalment aixecades.

OBSERVACIONS

Decapart Gels pot utilitzar per netejar eines brutes de qualsevol pintura seca (brotxes, cubetes, corròs, pistoles, broquets, etc...) que no siguin de niló o goma, així com per eliminar cues i restes d'adhesius.

Quan s'eliminin les pintades sobre pedra natural, és convenient netejar tot el drap de paret per unificar la neteja que seria més acusada al lloc on hagués tocat el **Decapart Gel**.

Segons la tipologia del recobriments a eliminar, pot no presentar-se l'efecte arrugat típic, però el decapant pot haver fet el seu efecte i el recobriments podrà eliminar-se fàcilment mitjançant espàtula.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Envasos metàl·lics de 1 i 5 litres.
Emmagatzemat	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C. Emmagatzemar en un lloc fresc, allunyat de la calor i del sol.
Caducitat	1 any des de la data d'enviament.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu etiqueta i Full de Seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.