



ECOARTIC

05033

## Pintura plàstica ECOLÒGICA per a interiors

### PRINCIPALS USOS

Pintura ecològica per a interiors amb exigències mediambientals durant i després de la seva aplicació: hospitals, residències, escoles, indústries alimentàries, hotels i vivendes en general.

Acabat mat altament decoratiu a interiors.

Especialment indicada per aplicar sobre pladur i guixos projectats.

### PROPIETATS

Inodora i atòxica.

No esquitxa.

Molt adherent i penetrant.

Transpirable.

Fàcil aplicació.

Elevada cobriment.

### INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Tipus .....	Copolímers acrílics. Sense monòmer residual.
Nombre de components.....	Un
Pes específic .....	1,60 ± 0,05 gr. /cc
Contingut volàtil orgànic(voc) .....	0
Viscositat a 20°C.....	Brookfield sp. 6 a 100 rpm.: 45 poises ± 5
Contingut de sòlids en volum.....	63,5% ± 0,5
Punt d'inflamació .....	> 100 no inflamable
Tipus de diluent .....	Aigua

### INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color .....	Blanc i Colors Pastís
Aspecte .....	Mate
Acabat .....	Sedós llis
Components residuals .....	Totalment biodegradables
Lavabilitat .....	Bé. Superior a 1.000 passades GARDNER

## INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució .....	Aigua, com a màxim 10% a primera capa
Rendiment .....	9 m <sup>2</sup> / litre - capa, segons tipus de suport Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Útils d'aplicació.....	Brotxa, corró i pistola sense aire Airless. Sense irregularitats als empalmaments.
Envàs.....	Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació
Preparació de la superfície.....	Les superfícies han de ser consistents, seques i estar netes de greix, pols, restes d'obra, pintures velles, salnitre,...
Utilització.....	En superfícies molt poroses o contaminades amb floridura, rentar amb <b>Sanearth S</b> i aplicar una primera capa de segellat amb <b>Articril RESIN 6</b> diluït amb tres parts d'aigua.
Condicions d'aplicació:	
Suports .....	Secs, nets, sense pols, ni espellofat de pintures antigues mal adherides.
Temperatura / Humitat rel. ....	Aproximadament entre +5°C i 40°C. 60-85 Humitat relativa.

## SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

Tipus de superfícies .....	Guix-cartró, maó, ... Molt adequat per a guixos projectats.
Compatibilitat amb altres capes:	
Capes anteriors .....	Emprar la mateixa pintura <b>ECOARTIC</b> com a primera capa, diluir aproximadament 10% en aigua.
Capes posteriors .....	Per les seves prestacions d'acabat es fa servir com a capa final.

## TEMPS DE ASSECAT

Condicions:		
Temperatura ambiental .....	20 °C	
Humitat relativa.....	70%	
<u>Assecat total</u>	<u>Interval de repintat</u>	
1 hores	<u>Mínim</u> hores	<u>Màxim</u> il·limitat

## EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament .....	Envasos plàstics serigrafiats de 15 Lts.
Emmagatzemat .....	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.
Caducitat .....	2 anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

**ECOARTIC**

**05033**

### **SEGURETAT I MEDI AMBIENT**

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

*Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.*