

Pintura plàstica a base de copolímers acrílics.

PRINCIPALS USOS

Creat per a exteriors protegits i interiors en obres i manteniment industrial. Decoració general amb acabat sedós. Dissimula els defectes en sostres i àmplies superfícies

PROPIETATS

Bona brotxabilitat, alt cobriment i rendiment. Extrema blancor, gran extensibilitat, acabats semisatinats, durs i resistents. Bona rentabilitat i economia. Permet la transpiració dels murs. Bona humectabilitat sobre guixos projectats.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Tipus	Copolímers acrílics
Nombre de components	Un
Pes específic	1,6 gr/cc
Viscositat	Brookfield sp. 6 a 100 rpm: 50 poises ± 5
Contingut volàtil orgànic (VOC)	4 g/l. Normativa 2010 30 g/l
Punt d'inflamació	No inflamable
Tipus de diluent	Aigua

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color	Blanc
Aspecte	Mate
Acabat	Llis
Rentalitat	Bona
Assecat al tacte.....	30 minuts (En funció de la T ^a i humitat relativa)
Repintat.....	2-3 hores (En funció de la T ^a i humitat relativa)

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	Aigua, com a màxim 15% en primeres capes
Rendiment	3-4 m ² / quilo - capa
Mètodes d'aplicació	Brotxa, corró i pistola sense aire Airless.
Condicions d'aplicació:	
Suports	Nets, sense pols o partícules mal adherides i completament secs.
Ambientals	Durant l'aplicació, la temperatura ha de ser superior a 5 °C. No aplicar a ple sol, ni quan es prevegi pluja.
Pintura	Només diluir amb un màxim del 15% en aigua, sobre fons porosos com a primeres capes. Les esquitxades i eines s'han de rentar amb aigua abans que s'assequin. S'elimina amb aigua calenta o bé mecànicament

SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

Tipus de superfícies	Guix, formigó, prefabricats, superfícies poroses, materials de paleta, etc...
Preparació de superfícies	Directament sobre el suport de guix o formigó, a una o dues capes.

TEMPS DE ASSECAT

Condicions:

Temperatura ambiental	20 °C
Humitat relativa	60%

Assecat total

1 hora

Interval de repintatMínim

3 hores

Màxim

il·limitat

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Envasos plàstics serigrafiats de 5 i 20 kg.
Emmagatzematge	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C. Evitar temperatures extremes i raigs solars directes.
Caducitat	2 anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.