

Pintura a base de resines de pliolite en emulsió per a façanes

DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS USOS

Protecció i decoració de superfícies interiors i exteriors. Revestiment de façanes exteriors (formigó, morter, maó, pedra, guix, calç, fibrociment, argila cuita, etc.), tant nous com vells.

Resulta especialment indicada en climes agressius, ja que posseeix una important micro porositat que deixa respirar el suport i que, associada a les seves característiques hidròfuges, confereix a la pintura més resistència.

Ofereix més penetració en el suport que les pintures plàstiques i revestiments convencionals.

PROPIETATS

- En base aigua.
- Exterior/interior
- Molt bon cobriment.
- Molt bona resistència als agents atmosfèrics.

Difícilment embrutable.

- Excel·lent adherència.
- No grogueja
- Molt transpirable/ caràcter hidròfug.
- Resistent als àlcalis.
- Resistent a la floridura.

INFORMACIÓ TÈCNICA

PINTURA LÍQUIDA

Tipus Resines acríliques en emulsió tipus Pliolite.

Tipus de diluent Aigua

Nombre de components Un

Pes específic 1,5 Kg./L ± 0,05

Contingut volàtil orgànic (VOC) 5 g/l. Normativa 2010 40 g/l

Viscositat a 20 °C Brookfield sp. 6 a 100 rpm.: 55 poises ± 5

PINTURA SECA

Color	Blanc o colors
Brillantor	Mate
Assecat al tacte.....	1 hores (En funció de la T ^a i humitat relativa)
Repintat.....	5 hores (En funció de la T ^a i humitat relativa)

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	10% a primera capa, 5% a segona amb aigua.
Rendiment	8-10 m ² /L/capa, aproximadament. Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Útils d'aplicació	Brotxa, corró, airless.
Temperatura d'aplicació.....	No hauria d'estar mai per sota de 5°C ni per sobre de 35°C
Màxima humitat relativa.....	85% No és recomanable aplicar a ple sol o temperatures elevades del suport o quan amenaci pluja.
Envàs.....	Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació.
Preparació de la superfície.....	Les superfícies han de ser consistents, seques i estar netes de greix, pols, restes d'obra, pintures velles, salnitre... Si hi ha presència d'algues o floridures, han de ser eliminats.
Sobre superfícies no pintades..	Netejar i aplicar directament dues mans de New Tec Plioart, amb la dilució corresponent.
Sobre superfícies pintades.....	Eliminar tota la pintura deteriorada i aplicar dues mans de New Tec Plioart. Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament ...	Envasos plàstics serigrafiats de 1, 5 i 15 litres.
Emmagatzematge	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C.
Caducitat	2 anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.