

**NEW TEC SELLADORA**

ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA, S.A.1999

DEFINICIÓN PRODUCTO	Imprimación para madera y mampostería de gran cuerpo y cubrición.
APLICACIONES SUGERIDAS	Para sellar las superficies antes de esmaltar

DATOS TÉCNICOS PINTURA LÍQUIDA

PESO ESPECÍFICO	1'6 ± 0'05
VISCOSIDAD	150 ± 20 Poises
CONTENIDO SÓLIDO	59% en peso.
FLASH POINT	> 100° C.

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

PREPARACIONES PREVISTAS	Sobre Madera nueva, se aplica directamente con una ligera dilución (máximo 5%), si se utiliza brocha, ésta sera de pelo largo y suave. Sobre metales, es conveniente proteger las superficies con un antioxidante antes de la aplicación. Sobre materiales de construcción, se aplica directamente, logrando un sellado total y sin que la alcalinidad del soporte afecte al acabado.
DILUYENTE	Agua.
RELACIÓN MEZCLA 2C.	Monocomponente.
POTT LIFE 2C.	Monocomponente.

MÉTODO DE APLICACIÓN.	Brocha, rodillo, pistola o Airless.
GROSOR DE CAPA	60 micras.
RENDIMIENTO	4 m ² ./Kg. Por mano, para un grosor de 60 micras.
SECADO	1 hora.
INTERVALO DE REPINTADO	A las 2 horas.
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Diluido al 5% como máximo. Sobre superficies esmaltadas no diluir. Aplicar por encima de 5° C., preservado de las heladas.
DISOLVENTE DE LIMPIEZA	Agua.
ACABADO POSTERIOR	Admite todo tipo de acabados (acrílicos, sintéticos, grasos, poliuretanos, etc...). Es recomendable realizar una pequeña prueba, para comprobar la idoneidad del sistema.

DATOS TÉCNICOS PINTURA SECA

ACABADO	Mate.
COLOR	Blanco.
RESISTÈNCIA	Resistència total a la intemperie. Adherència 100% ASTM cuadrículado sobre Madera. Elevada dureza. Elasticidad 1/16 Mandril Cónico.

DATOS ADICIONALES

ENVASADO	Envase de 1L, 5L y 15L.
ESTABILIDAD ENVASE	Un año en envase sin abrir.
PRECAUCIONES	Aplicar en zonas abiertas o aireadas.
OBSERVACIONES	Durante el secado, sufre unas oscilaciones de color grisáceo que desaparecen una vez seco. Una vez seco, puede lijarse fácilmente y también pulirse, consiguiendo un acabado de laca. Aplicar por encima de 5° C. Preservar de heladas. Sobre superficies esmaltadas, una vez lijadas, se aplicará el esmalte sin ninguna dilución.

Artic Industrial Química sa, garantiza que la comercialización de este producto se encuentra en los standars de los controles de calidad de nuestra empresa.



[Servicio de atención al cliente y asistencia técnica](#)

973 45 07 17

CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida)
e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net