

Vernís consolidant que impregna i endureix superfícies disgregades de la construcció

PRINCIPALS USOS

Vernís consolidant de superfícies poroses d'obra, de tota mena de materials de la construcció en estat de deteriorament o degradació.

Impregnació i sanejament de superfícies poroses d'obra de tota mena de materials de construcció.

Segellat de façanes de maó cara vista i pedra.

Endurit de superfícies pulverulentes i disgregades.

PROPIETATS

Protegeix i unifica el ciment, revocats, formigó, maons, guixos, etc., eliminant l'absorció de manera duradora i eficaç.

Penetra en profunditat en suports descohesionats.

Augmenta lleugerament el to del suport.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Tipus	Vernís impregnant acrílic al dissolvent
Nombre de components	Un
Pes específic	0,9 grs. /cc
Contingut volàtil orgànic (VOC)	672g/l. Normativa 2010 750 g/l
Viscositat a 20 °C	16-22" (Copa Ford N°4)
Punt d'inflamació	> 38 °C
Tipus de diluent	No cal anar a l'ús. En cas necessari, utilitzarDISOLSINT.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color	Incolor
Aspecte	Lleugerament setinat-semibrillant segons absorció del suport. Capess successives permetrien augmentar la brillantor, augmentant lleugerament el color del suport impregnat.

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dissolvent neteja/dilució	DISOLSINT
Rendiment	16 m ² /L
	Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Útils d'aplicació	Brotxa, corró o airless.
Temperatura d'aplicació.....	No hauria d'estar mai per sota de 5°C ni per sobre de 35°C
Màxima humitat relativa.....	85%
	No és recomanable aplicar a ple sol o temperatures elevades del
Envàs.....	El producte és líquid i homogeni, i no presenta sedimentacions ni floculacions. Usar directament.

SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

Tipus de superfícies	Formigó, revocats de ciment, pedra porosa, ceràmica porosa, maó, fibrociment, guix, terratzo o marbre porós.
Preparació de la superfície.....	Les superfícies han de ser consistents, seques i estar netes de greix, pols, restes d'obra, pintures velles, salnitre,...

TEMPS DE ASSECAT

<u>Assecat tacte</u>	<u>Assecat total</u>	<u>Interval de repintat</u>	
		<u>Mínim</u>	<u>Màxim</u>
30 minuts	2 hores	4 hores	il·limitat

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Envasos metàl·lics de 1,5 i 25 litres.
Emmagatzematge	Recintes tancats a temperatures de +5 °C a +40 °C. Evitar temperatures extremes i raigs solars directes.
Caducitat	2 anys des de la data de fabricació, en envàs original sense obrir.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.