



**TIXOART
INOLORA**

01112

Pasta tixotrópica a base de resinas acrílicas en base disolvente.

PRINCIPALES USOS

Como pintura aislante de manchas de: grasa, humedad, óxido, humo de tabaco, etc.
Para el pintado de superficies de albañilería, cemento, yeso, hormigón, etc. así como superficies de madera.
Debido a su excelente poder cubriente en la mayoría de los casos es suficiente con una sola capa.

PROPIEDADES

- Tiene una magnífica brochabilidad.
- No gotea.
- Rápido secado.
- Elevada cubrición.
- Máxima adherencia.
- Es totalmente inodora a las 24 horas de su aplicación.
- Alta resistencia a los álcalis.
- Totalmente lavable.
- De muy baja olor durante su aplicación.

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

Relación mezclado Monocomponente
Peso específico $1,5 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Sólidos en peso 71 % en peso
Viscosidad a 20°C $60 \pm 5 \text{ Poises}$ (Brookfield, sp6, 100rpm)
Contenido volátil orgánico (VOC) 330 g/l. Normativa 2010 350 g/l
Punto de inflamación $> 25 \text{ }^\circ\text{C}$

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA

Color Blanco
Aspecto Mate
Propiedades físicas:
Resistencia Antimanchas y resistente al moho.
Antioxidante suave para hierros interiores.
Lavabilidad Excelente

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Dilución	Disolvente Inoloro
Disolvente de limpieza	Los utensilios se limpian con Disolsint o Disolvente Inoloro.
Rendimiento	Como imprimación: 8m ² /kg Aprox Como acabado: 6m ² /kg Aprox
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo, pistola o Airless.
Soportes	El soporte debe estar limpio y sin polvo, lo más seco y limpio posible, aunque se adhiere en superficies húmedas, grasientas y polvorientas.
Herramientas	Limpias y secas
Acabado posterior	Admite todo tipo de acabados o se puede dejar como acabado mate

Para el pintado de otros materiales o situaciones no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

TIEMPOS DE SECADO

Condiciones

Temperatura ambiente	20°C
Humedad relativa	70 %
Espesor capa seca	50 micras

Preparación de superficies

Secado tacto

2 horas

Intervalo de repintado

Pueden aplicarse 2 manos húmedo sobre húmedo
Repintable con esmalte a las 24 horas
Repintable con plástico a las 12 horas
Repintable con disolvente fuerte a las 48 horas

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro	Envases metálicos litografiados de 0.75, 4 y 15 litros.
Almacenado	Envases originales cerrados a temperaturas de +5°C a + 40°C Evitar temperaturas extremas y rayos solares directos.
Caducidad	1 año desde la fecha de envío.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar etiquetaje y hojas de seguridad.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.