



TIXOART W

01015

## Tixotròpica monocapa a l'aigua

### PRINCIPALS USOS

Aïllament de taques de fum, greix, floridura, suc de fruites, retoladors, begudes, nicotina, humitat residual,... Aplicable sobre antigues pintures plàstiques i sintètiques envellides i groguenques. A causa de la seva baixa olor es pot utilitzar en cuines, bars, restaurants, indústries alimentàries en funcionament,... En superfícies molt contaminades, s'utilitza com a imprimació per a pintures o esmalts preferiblement a l'aigua. Pot deixar-se com a acabat. No presenta sagnat quan s'aplica sobre superfícies de quitrà o bituminosos.

### PROPIETATS

Magnífica brotxabilitat  
Alta resistència als àlcals  
Molt elevat cobriment  
Resistent a la floridura  
Bona adherència  
No grogueja  
Sense esquitxades  
Alta rentabilitat  
Mate

### INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Nombre de components	Un
Pes específic .....	1,4 Kg./L ± 0,05
Tipus de diluent.....	Aigua
Solts en pes .....	71% en pes
Contingut volàtil orgànic (VOC) .....	35 g/l. Normativa 2010, 40 g/l
Punt d'inflamació .....	No inflamable
Viscositat a 20°C .....	Brookfield sp. 6 a 100 rpm.: 30 poises ± 5

### INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color .....	Blanc
Aspecte .....	Mat sedós
Resistència .....	Antitaques, antifloridura i antihumitats. Antioxidant suau per a ferros interiors
Lavabilitat .....	Excel·lent

**INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ**

Dilució .....	Aigua
Dissolvent de neteja .....	Els utensilis es netegen amb aigua
Rendiment .....	Com a imprimació: 8 -10 m <sup>2</sup> /l/capa. Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Mètodes d'aplicació .....	Brotxa, corró, pistola o Airless.
Envàs.....	Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació.
Temperatura d'aplicació.....	L'ambient i el suport no haurien d'estar mai per sota de 10 °C ni per sobre de 35 °C.
Suports .....	El suport ha d'estar net i sense pols, el més sec i net possible, encara que s'adhereix a superfícies humides i greixoses.
Acabat posterior .....	Admet tot tipus d'acabats o es pot deixar com a acabat mat.

Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

**TEMPS DE ASSECAT**

## Condicions

Temperatura ambient .....	20°C
Humitat relativa .....	70%
Gruix capa seca .....	50 micres

## Preparació de superfícies .....

Assecat tacte

1-2 hores

Interval de repintat

Repintable amb esmalt a les 24 hores  
Repintable amb plàstic a les 12 hores  
Repintable amb dissolvent fort als 7 dies

**EMMAGATZEMAT I ENVASAT**

Forma de subministrament .....	Envasos plàstic litografiats de 1L, 5L i 15L.
Emmagatzematge .....	Envasos originals tancats a temperatures de +5°C a +40°C
Caducitat .....	1 any des de la data d'enviament.

**SEGURETAT I MEDI AMBIENT**

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

*Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.*