



ARTIBIT

01095

## Emulsió impermeabilitzant a base de copolímers de cautxú i bitum

### PRINCIPALS USOS

Membrana antihumitat que s'empra en la impermeabilització de terrasses, terrats, murs i parets mitgeres, fonaments, jardineres... Crea una barrera antiarrels. Superfícies vives i enterrades. Obra nova i rehabilitació. Capa de reparació i protecció de superfícies asfàltiques deteriorades. S'aplica sobre la majoria de materials de la construcció: formigó, maó, pedra, ciment,...

### PROPIETATS

No inflamable. Inodora i insoluble en aigua. Impermeable. Flexible. Segelles les microfissures i porositats. Fàcil aplicació. Sense juntes. Adherència al suport. Absorbeix les dilatacions i els moviments de l'obra. Es pot aplicar sobre suports humits de ciment no entollats. Superfícies recentment desencofrades.

### LIMITACIONS

No aplicar quan es prevegi pluja o gelades. Se n'endarreriria l'assecat en profunditat. No emmagatzemar per sota de +5°C.

### COMPOSICIÓ

Emulsió iònica de bitum cautxú amb additius que eviten el seu envelliment.

### INFORMACIÓ TÈCNICA IMPERMEABILITZANT LÍQUID

Nombre de components .....	Un
Pes específic .....	1,1 gr/cc.
Contingut volàtil orgànic(VOC) .....	3 g/l. Normativa 2010: 140 g/l
Sòlids en pes .....	60%
Viscositat a 20 °C .....	Brookfield sp. 6 a 100 rpm.: 65 poises ± 5
Punt d'inflamació .....	No inflamable
Tipus de diluent .....	Aigua

### INFORMACIÓ TÈCNICA MEMBRANA SECA

Color.....	Negre
Aspecte .....	Semi-Brillant
Flexibilitat .....	300% elongació al trencament
Assecat al tacte.....	4 hores (En funció de la Tª i humitat relativa)
Repintat.....	8-12 hores (En funció de la Tª i humitat relativa)

# ARTIBIT

01095

## INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Condicions aplicació .....	No utilitzeu en condicions climàtiques adverses de pluja, neu, ... o amb temperatura ambiental inferior a 10°C o humitat relativa superior a 60%. Abans d'aplicar les capes posteriors comprovar l'assecat perfecte de les anteriors.
Sistemes d'aplicació .....	S'aplica en fred amb brotxa, raspall o corró.
Temps d'assecat .....	Assecat al tacte a 25°C - 60% humitat relativa 4 hores com a mínim.
Consum.....	En la seva aplicació com a impermeabilització el consum pot oscil·lar entre 0,750 i 1 kg/m <sup>2</sup> . En general, per facilitar-ne l'assecatge en profunditat, aquests consums s'apliquen en un mínim de 2 capes.
Forma d'ús:	Barrejar el material de baix a dalt amb agitador a 400-600 rpm
Impermeabilització de cobertes .....	Sobre superfície neta aplicar com a segellador a primera capa d'ARTIBIT diluïda a parts iguals amb aigua, a continuació aplicar dues capes més d'ARTIBIT, la primera en un sentit i la segona en direcció creuada.

Aquest producte **NO RESISTEIX LA INTEMPERIE**, sempre ha d'estar recobert:

- Per sorra, terra,...
- Per un nou paviment. En aquest cas, a l'última capa d'Artibit s'ha d'empolvorar sorra abans que la pel·lícula estigui seca, per poder millorar l'adherència de la següent capa de morter cua o ciment.

## PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIES

Netejar totalment per eliminar residus mal adherits, pols i altres contaminants de greix, brutícia o líquens. Reparar les superfícies segons l'estat i la utilització. Les fissures inferiors a 2mm. Són absorbides pel recobriments elàstic ARTIBIT Les fissures superiors i juntes de dilatació aplicar massilla de poliuretà. Es pot aplicar sobre superfícies humides però no entollades amb aigua.

## FORMA DE SUBMINISTRAMENT

Envasos de plàstic 5 i 25 kg.

## ESTABILITAT EMMAGATZEMAT

2 anys després de la data de la seva fabricació en envasos tancats originalment i protegits de la intempèrie.

## SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Aplicar a llocs ventilats, utilitzant guants i ulleres de seguretat. Mantingueu l'envàs tancat quan no s'utilitza. Per a més informació consulteu etiqueta i full de seguretat.

*Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.*