

## Pintura para piscinas, transpirable y algicida

### PRINCIPALES USOS

Pintado de piscinas, depósitos de agua, sótanos, canales, acequias, cisternas y en todos los lugares en los que haya agua de modo permanente o esporádico.

### PROPIEDADES

Transpirable.  
Se adhiere a todos tipos de hormigón nuevo. También sobre viejo, previa preparación correspondiente.  
Fácil mantenimiento.  
Resistente al cloro y sal.  
Retrasa la formación de algas.

### LIMITACIONES

No se puede pintar sobre morteros flexibles, membranas impermeabilizantes u otros soportes blandos, ya que puede cuartear durante el secado.  
Se recomienda pintar capas finas para facilitar la transpirabilidad del acabado y evitar problemas de acabado.

### INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

Peso específico ..... 1,4 Kg / litro  
Tipo de diluyente ..... **DISOLSINT**  
Sedimentación ..... No forma pieles ni poros

### INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA

Color ..... Blanco y azul  
Aspecto ..... Liso anti-slip  
Acabado ..... Mate

### INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Dilución ..... 1a capa un 15-20%, 2a capa 10-15%.  
Rendimiento ..... 10 m<sup>2</sup>/litro/capa, aproximadamente.  
Métodos de aplicación ..... El mejor sistema es rodillo, pudiéndose aplicar a brocha o airless.  
Es tixotrópica, por lo que no gotea ni descuelga.  
Limpiar los utensilios con disolvente **DISOLSINT**  
Condiciones de aplicación:  
Soportes ..... Limpios, secos y sin grasa ni polvo.  
Ambientales ..... Buena renovación de aire en sitios cerrados.  
No influyen las condiciones atmosféricas.

### SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS

#### Compatibilidad con otras capas:

- Capas anteriores ..... No precisa.  
Capas posteriores ..... La misma pintura.

#### Preparación de superficies:

- Hormigón nuevo ..... Siempre y cuando el hormigón tenga absorción, aplicar directamente dos manos de **ACUARIS ANTIALGAS**.  
Hormigón viejo ..... Cepillado para eliminar los desconchados.  
Lavar con **SANEART S** los restos de verdin y algas, y aplicar dos manos de **ACUARIS ANTIALGAS**.

Para el pintado de otros materiales o situaciones no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

### TIEMPOS DE SECADO

#### Condiciones:

- Temperatura ambiente ..... 20 °C  
Humedad relativa ..... 70 %

#### Secado total

24 horas

Puede llenarse la piscina a las 72 horas.

#### Intervalo de repintado

##### Mínimo

4 horas entre manos

##### Máximo

ilimitado

Adhiere perfectamente sobre capas viejas de **ACUARIS ANTIALGAS**, después de 2 años de uso o más.

### ALMACENADO Y ENVASADO

- Forma de suministro ..... Envases metálicos litografiados de 0.75, 4 y 15 litros.  
Almacenado ..... Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 °C a + 35 °C.  
Caducidad ..... 2 años desde la fecha de envío, en envase original sin abrir.

### SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

*Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.*