

**Pintura per a piscines, transpirable i algicida**

**PRINCIPALS USOS**

Pintat de piscines, dipòsits d'aigua, soterranis, canals, sèquies, cisternes i arreu on hi hagi aigua de manera permanent o esporàdica.

**PROPIETATS**

Transpirable. S'adhereix a tota mena de formigó nou. També sobre vell, prèvia preparació corresponent. Fàcil manteniment. Resistent al clor i sal. Retarda la formació d'algues.

**LIMITACIONS**

No es pot pintar sobre morters flexibles, membranes impermeabilitzants o altres suports tous, ja que pot esquarterar durant l'assecat.

Es recomana pintar capes fines per facilitar la transpirabilitat de lâ€™acabat i evitar problemes dâ€™acabat.

**INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA**

Pes específic ..... 1,4 Kg/litre  
Tipus de diluent ..... **DISOLSINT**  
Sedimentació ..... No forma pells ni porus

**INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA**

Color..... Blanc i blau  
Aspecte ..... Llis anti-slip  
Acabat ..... Mate

**INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ**

Dilució ..... 1a capa un 15-20%, 2a capa 10-15%.  
Rendiment ..... 10 m2/litre/capa, aproximadament.  
Mètodes d'aplicació..... El millor sistema és corró, podent-se aplicar a brotxa o airless.  
És tixotròpica, per la qual cosa no degota ni despenja.  
Netejar els utensilis amb dissolvent**DISOLSINT**  
Condicions d'aplicació:  
Suports ..... Nets, secs i sense greix ni pols.  
Ambientals ..... Bona renovació d'aire a llocs tancats.  
No hi influeixen les condicions atmosfèriques.

# ACUARIS ANTIALGAS

09131

## SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

### Compatibilitat amb altres capes:

- Capes anteriors..... No cal.  
Capes posteriors ..... La mateixa pintura.

### Preparació de superfícies:

- Formigó nou ..... Sempre que el formigó tingui absorció, aplicar directament dues mans de **ACUARIS ANTIALGAS**.  
Formigó vell..... Raspallat per eliminar els escrotonats.  
Rentar amb **SANEART S** les restes de verdí i algues, i aplicar dues mans de **ACUARIS ANTIALGAS**.

Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

## TEMPS DE ASSECAT

### Condicions:

- Temperatura ambient ..... 20 °C  
Humitat relativa ..... 70%

### Assecat total

24 hores

Podeu omplir la piscina a les 72 hores.

### Interval de repintat

#### Mínim

4 hores entre mans

#### Màxim

il·limitat

Adhereix perfectament sobre capes velles de **ACUARIS ANTIALGAS**, després de 2 anys dús o més.

## EMMAGATZEMAT I ENVASAT

- Forma de subministrament ..... Envasos metàl·lics litografiats de 0.75, 4 i 15 litres.  
Emmagatzemat ..... Envasos originals tancats a temperatures de +5 °C a +35 °C.  
Caducitat ..... 2 anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

## SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

*Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.*