

Peinture pour piscine respirante et algicide

PRINCIPALES UTILISATIONS

Peinture des piscines, réservoirs d'eau, sous-sols, canaux, fossés, citernes et de tous les lieux où l'eau est présente de façon permanente ou sporadique.

PROPRIÉTÉS

Respirant. Adhère à tous les types de béton neuf. Convient également au béton ancien, après préparation adéquate. Entretien facile. Résistant au chlore et au sel. Retarde la prolifération des algues.

LIMITES

Il ne peut être appliqué sur des mortiers souples, des membranes d'étanchéité ou d'autres surfaces molles, car il risque de se fissurer pendant le séchage.

Il est recommandé d'appliquer des couches minces pour faciliter la respiration de la finition et éviter les problèmes de finition.

INFORMATIONS TECHNIQUES PEINTURE LIQUIDE

Poids spécifique 1,4 kg/litre
Type de diluant DISSOLU
Sédimentation Elle ne forme ni peau ni pores.

INFORMATIONS TECHNIQUES PEINTURE SÈCHE

Couleur..... Blanc et bleu
Aspect Lisse et antidérapant
Finition Copain

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR L'APPLICATION

Dilution 1ère couche 15-20%, 2ème couche 10-15%.
Performance 10 m²/litre/manteau, environ.
Méthodes d'application..... Le meilleur système est le rouleau, bien qu'il puisse être appliqué au pinceau ou au pulvérisateur sans air.
Il est thixotrope, donc il ne coule pas et ne s'affaisse pas.
Nettoyer les ustensiles avec du solvant DISSOLU
Conditions d'application :
Supports Propre, sec et exempt de graisse et de poussière.
Environnement Bon renouvellement d'air dans les espaces clos.
Les conditions atmosphériques n'ont aucune influence.

SUPPORTS : MALADIES ET TRAITEMENTS

Compatibilité avec d'autres couches :

Couches précédentes..... Ce n'est pas nécessaire.

Couches arrière Le même tableau.

Préparation de la surface :

Béton neuf Si le béton est absorbant, appliquez deux couches directement. **AQUARIS ANTI-ALGUES**.

Vieux béton..... Brossage pour enlever les copeaux.
Laver avec **SANEART S** Enlevez les algues restantes et les algues vertes, puis appliquez deux couches de **AQUARIS ANTI-ALGUES**.

Pour la peinture d'autres matériaux ou dans des situations non couvertes par cette fiche technique, veuillez consulter notre service technico-commercial.

TEMPS DE SÉCHAGE

Conditions:

Température ambiante 20 °C

Humidité relative 70%

Séchage complet

24 heures

La piscine peut être remplie en 72 heures.

Intervalle de repeinture

Minimum

4 heures en main

Maximum

illimité

Il adhère parfaitement aux anciennes couches de **AQUARIS ANTI-ALGUES**, après 2 ans d'utilisation ou plus.

STOCKAGE ET EMBALLAGE

Méthode de livraison Contenants métalliques lithographiés de 0,75, 4 et 15 litres.

Stocké Emballage d'origine scellé à des températures de +5°C à +35°C.

Expiration 2 ans à compter de la date d'expédition, dans son emballage d'origine non ouvert.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Consultez l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les données techniques ont été obtenues sur des supports normalisés et en laboratoire ; elles peuvent donc varier selon les conditions d'installation réelles. Ces données techniques n'impliquent aucune garantie de notre part en cas d'utilisation inappropriée du produit. Nos recommandations sont formulées en toute bonne foi, mais ne dispensent pas le client de son obligation d'examiner le produit et de vérifier son adéquation à l'usage prévu.