

Additiu antilliscant de granulometria controlada

PRINCIPALS USOS

Additiu antilliscant de granulometria controlada compatible amb tot tipus de pintures (base aigua i base dissolvent) mantenint les seves característiques originals.

- Superfícies horitzontals habitualment mullades amb trànsit de vianants amb risc de relliscosa i lliscament.
- Paviments amb textura antilliscant suau sense arestes agressives. - Sòls poliesportius, gimnasos, saunes, balnearis, vestuaris, dutxes amb terres de formigó.
- Zones trepitjables d'esglaons d'escalas, entrades de locals amb risc de mullat, ...
- Magatzems, locals, escorxadors, llotges, ...
- Sobre formigó i superfícies poroses amb pintures idònies segons ús.

PROPIETATS

- Proporciona un texturat suau.
- De fàcil neteja.
- Antilliscant fins i tot en superfícies mullades quan hi ha poca inclinació.
- No modifica les característiques de la pintura.
- Inert.
- Simple incorporació amb agitació mecànica a baixa velocitat.
- No sedimenta.
- Textura uniforme.
- Sense aglomeracions, ni arestes.

LIMITACIONS

No adequat com a element antilliscant bàsic amb inclinacions superiors al 3% i trànsit de vehicles.

INFORMACIÓ TÈCNICA DEL PRODUCTE

Tipus	Polímer en pols d'alta densitat.
Color.....	Pols blanca. Un cop aplicat és transparent.
Nombre de components	Un
Pes específic	0,95 Kg/L
Grandària de partícula.....	200 micres màxim
Punt de fusió	125 °C
% Sòlids (en pes)	100%
Solubilitat en aigua.....	Insoluble
Absorció d'aigua.....	0,03%
Elasticitat.....	1230 Mpa - No rigiditza la pintura base
Elongació.....	> 550% - No modifica flexibilitat de la pintura base

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Compatibilitat.....	Es pot fer servir amb pintures a l'aigua i al dissolvent. Barrejable amb vernissos i pintures mono i bi components
Ocupació.....	Afegiu màxim un 3% sobre el pes de pintura. Afegir amb agitació lenta (inferior a 400 rpm) incorporant i barrejant de baix a dalt. No emprar agitadors amb dents de serra.
Neteja.....	Emprar el mateix diluent de la pintura aigua o dissolvent.
Assecat.....	Antiskid no influeix en els temps d'assecatge de la pintura ni en els repintats.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Envasos plàstics de 0,500 i 5 Kg.
Emmagatzematge	Recintes tancats a temperatures de +5 °C a +40 °C.
Caducitat	2 anys des de la data de fabricació.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu etiqueta i Full de Dades de Seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.