

Napa élastique présentée sous forme de rouleaux continus.

#### PRINCIPALES UTILISATIONS

Assemblage continu de terrasses à imperméabiliser, qui sont sur une structure métallique, mixte, faiblement soudée ou mobile, finitions de terrasse avec des mortiers de mauvaise qualité et des briques catalanes.

Renforcement des joints de dilatation dans les toitures en amiante-ciment.

Soudage par points des joints de dilatation sur terrasses de tous types, ainsi que sur façades, ponts, murs-rideaux, etc.

Assemblage d'éléments structurels de matériaux différents afin d'éviter les ruptures et les fissures.

#### PROPRIÉTÉS

Poreux et résistant, ce qui facilite son occlusion à l'intérieur du **ARTIGUM** ou d'autres produits continus, lui conférant une résistance à la traction maximale et empêchant l'étanchéité de se rompre aux endroits où des fissures apparaissent dans le substrat, qui n'étaient pas présentes avant l'application.

#### COMPOSITION

Fibres de polyester réticulaires « non féminines », avec un polyester spécial, qui leur confère les caractéristiques appropriées d'élasticité et de résistance à la traction.

#### APPLICATION

(Voir la fiche technique **ARTIGUM**).

L'**ARTIMAT** Napa est étalé immédiatement après l'application de la première couche d'**ARTIGUM**, puis lissé à sec à l'aide d'un rouleau, d'une spatule ou d'une truelle. Une fois cette première couche sèche, la seconde couche d'**ARTIMAT** est appliquée. **ARTIGUM**.

Le système pratique pour le mettre en œuvre consiste à placer l'extrémité du rouleau sur la partie la plus basse de la terrasse, là où se trouve le drain, et à commencer à assembler le tout. **ARTIGUM** À ce stade, incisez le Napa en croix au niveau du point situé au-dessus du drain et insérez les quatre pointes ainsi formées à l'intérieur, préalablement remplies de **ARTIGUM**. Commencez à postuler **ARTIGUM** et déroulez le Napa par-dessus, en l'imprégnant de pâte.

#### MÉTHODE D'APPROVISIONNEMENT

Rouleaux continus d'un mètre de large et de différentes longueurs, selon les besoins.

**ARTIMAT**

**08991**

### **OBSERVATIONS ET NORMES DE SÉCURITÉ**

Le motif Napa chevauche l'estampe précédente d'environ 2 cm.

Il est conseillé de surélever l'étanchéité renforcée d'environ 20 cm le long des murs périphériques, des cheminées, des puits de lumière ou de tout autre élément structurel de la terrasse, afin de renforcer les joints entre les matériaux et d'empêcher l'humidité de pénétrer à ces endroits.

Il est conseillé de lire la brochure « L'application de **ARTIGUM** avant de postuler. »

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les données techniques ont été obtenues sur des supports normalisés et en laboratoire ; elles peuvent donc varier selon les conditions d'installation réelles. Ces données techniques n'impliquent aucune garantie de notre part en cas d'utilisation inappropriée du produit. Nos recommandations sont formulées en toute bonne foi, mais ne dispensent pas le client de son obligation d'examiner le produit et de vérifier son adéquation à l'usage prévu.