



TINTART-U

20130

Pigment universal per a la tinció de pintures

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

TINTART-U és una gamma de pigments decoratius universals dissenyats per afegir a una gran varietat de pintures.

PROPIETATS

- Bona resistència a la llum i a la intempèrie⁽¹⁾
- Bona fluïdesa
- Alta concentració de pigment
- Densitat i viscositat estrictament controlats
- Fàcil incorporació
- Compleix amb la normativa sobre contingut a COV's - APEO

⁽¹⁾ Aquesta valoració s'ha fet amb una pintura de màxima qualitat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques

	Amarillo Limón	Amarillo Óxido	Azul	Naranja	Negro	Rojo Orgánico	Rojo Óxido	Verde	Violeta
Naturaleza química	P. Yellow 3	P. Yellow 42	P. Blue 15:3	P. Orange 13	P. Black 7	P. Red 112	P. Red 1001	P. Green 7	P. Violet 23
Aspecto (Color)	Fluido amarillo	Fluido ocre	Fluido azul	Fluido naranja	Fluido negro	Fluido rojo	Fluido rojizo	Fluido verde	Fluido violeta
Densidad (g/cm3)	1,15 ± 0,05	1,56 ± 0,05	1,10 ± 0,05	1,09 ± 0,05	1,16 ± 0,05	1,10 ± 0,05	1,55 ± 0,05	1,18 ± 0,05	1,17 ± 0,05
pH	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.	8 - 9 aprox.
Viscosidad (cps)	6000 ± 2000	11000 ± 3000	5000 ± 2000	6000 ± 2000	5000 ± 2000	5000 ± 2000	11000 ± 3000	5000 ± 2000	6000 ± 2000
Tamaño de partícula (µm)	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5

APLICACIONS

- Pintura en sistemes base solvent.
 - Pintures en sistemes aquosos de tons plens i intensos per a decoració interior.
 - Resines de polièster insaturat.
 - Coloració de làtex i resines sintètiques.
- Màxima addició de color permesa: 10%

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament Ampolles de 0,25L i de 1L.
Emmagatzemat Al seu envàs original i al resguard de la humitat.
Caducitat 12 mesos en envàs original sense obrir.

TINTART-U

20130

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.

