

Pintura plàstica mat amb efecte higienitzant

PRINCIPALS USOS

Pintura acrílica per a exterior i interior i amb baixa olor. Gràcies a la nova tecnologia d'ions plata i biocides especials és resistent al creixement de bacteris i fongs. Testat per laboratoris externs sota la Norma ISO 22196, amb eficàcia provada del 99,9%. Acabat altament decoratiu. Ideal per a aplicacions a hospitals, residències, escoles, hotels, murs, parets i habitatges en general.

PROPIETATS

Exterior i interior
Baixa olor
Mínima emissió de COVs
No esquitxa
Molt adherent i penetrant
Fàcil aplicació i mínim manteniment
Elevada cobriment
Molt rentable
Màxim rendiment
Permet lús dels locals simultàniament al pintat.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Tipus Copolímers acrílics
Nombre de components Un
Pes específic 1,50 ± 0,05 gr. /cc
Contingut volàtil orgànic(VOC) <1 g/L. Normativa 2010 40 g/l
Viscositat..... 40 ± 5 Poises (Brookfield, sp6, 100rpm, 23°C)
Sòlids en volum..... 50 ± 5%
Punt d'inflamació..... No inflamable
Tipus de diluent Aigua

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color Blanc i Colors
Aspecte Mate
Acabat Sedós llis

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	Aigua, com a màxim 10% a primera capa. Posteriors màxim 5%.
Rendiment	10 m ² /L - capa, aproximadament. Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Útils d'aplicació	Brotxa, corró, pistola i Airless.
Temperatura d'aplicació.....	No hauria d'estar mai per sota de 5°C ni per sobre de 35°C
Màxima humitat relativa.....	80% No és recomanable aplicar a ple sol o temperatures elevades del suport o quan amenaci pluja.
Envàs.....	Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació.
Preparació de la superfície.....	Les superfícies han de ser dures, consistents, seques i netes de greix, pols, restes dobra, pintures velles, salnitre, etc.
Imprimació.....	Sobre superfícies noves: Aplicar directament 1a capa amb NATUR ECO diluït al 10% amb aigua. Sobre superfícies antigues (gastades, pulverulentes): Raspallar per eliminar les parts soltes. Aplicar la primera capa amb fixador FIXOART (producte base aigua).
Acabat.....	Aplicar una o dues mans de NATUR ECO segons les condicions d'aplicació. Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

TEMPS DE ASSECAT

Condicions:

Temperatura ambiental	20 °C
Humitat relativa	60%

Assecat tacte

2 hores

Interval de repintat

Mínim

8 hores

Màxim

il·limitat

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Bidons de 4L i 15L.
Emmagatzemat	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C. Evitar temperatures extremes i raigs solars directes.
Caducitat	2 anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.