

Pintura vinílica mat per a decoració

PRINCIPALS USOS

Especialment indicada per pintar interiors de qualitat.
Gran suavitat al tacte, alt poder d'anivellament i resistència al frec humit.
Permet fer treballs de gran blancor, lluminositat, elegància i molt bon cobriment.
Acabat mat i decoratiu.
Pintat dels principals materials de construcció (guix, formigó, morter, cartró guix, fibrociment, etc.)
Hotels, edificis públics representatius i habitatges en general.

PROPIETATS

Pintura a l'aigua i suau d'olor.
Excel·lent qualitat-preu.
És rentable.
Alta blancor i cobriment.
Bon rendiment.
No esquitxa.
No es noten empalmaments ni retallades.
Fàcil aplicació i mínim manteniment.
És repintable.

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA LÍQUIDA

Tipus	Copolímers vinílics
Tipus de diluent	Aigua
Nombre de components	Un
Pes específic	1,65 g/cm ^{3±0,05}
Viscositat a 23°C	45 Poises± 5 (Brookfield, sp6 a 100 rpm i 23°C)
Solits en pes	68%± 5
Solits en volum.....	48%± 5
Contingut volàtil orgànic(voc)	Màx. 10 g/l. (Normativa vigent 2010: 30 g/l)
Punt d'inflamació	No inflamable

INFORMACIÓ TÈCNICA PINTURA SECA

Color.....	Blanc i colors pastís en tintometria.
Aspecte	Mate
Acabat	Llis suau
Resistència al frec humit	Tipus I (DIN 53778)
Assecat al tacte	1 - 2 hores (En funció de la Tª i humitat relativa)
Repintat	4 - 6 hores (En funció de la Tª i humitat relativa)

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

Dilució	Aigua, com a màxim 10% a primera capa. Posteriors màxim 5%.
Rendiment	10 m ² / Litre - capa, segons tipus de suport. Varia en funció del tipus i l'estat de la superfície, de l'absorció del suport, del mètode d'aplicació i del grau de dilució.
Útils d'aplicació.....	Brotxa, corró, pistola i Airless. Netejar els estris amb aigua i sabó abans que s'assequin.
Temperatura d'aplicació.....	No hauria de ser mai per sota de 5°C ni per sobre de 35°C.
Màxima humitat relativa.....	80% No és recomanable aplicar a ple sol o temperatures elevades del suport o quan amenaci pluja.
Envàs.....	Homogeneïtzar bé el producte abans de la seva aplicació.
Preparació de la superfície.....	Les superfícies han de ser dures, consistents, seques i netes de greix, pols, restes de pintura, pintures velles, salnitre, etc.
Imprimació.....	Sobre superfícies noves: Aplicar directament 1a capa amb DECORVINYL diluït al 10% amb aigua. Sobre superfícies antigues (gastades, pulverulentes): Raspallar per eliminar les parts soltes. Aplicar la primera capa amb fixador FIXOART (producte base aigua) i segons el que indica la Fitxa Tècnica.
Acabat.....	Aplicar una o dues mans de DECORVINYL segons les condicions d'aplicació. Per pintar altres materials o situacions no contemplades en aquesta fitxa tècnica, consultar amb el nostre Servei Tècnic Comercial.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Bidons de 1L, 5L i 15L.
Emmagatzemat	Envasos originals tancats a temperatures de + 5 °C a + 40 °C. Evitar temperatures extremes i raigs solars directes.
Caducitat	2 anys des de la data d'enviament, en envàs original sense obrir.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu l'etiquetatge de l'envàs i el full de dades de seguretat.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.