

## Peinture vinyle mate pour la décoration

### PRINCIPALES UTILISATIONS

Particulièrement adapté aux peintures intérieures de qualité.  
Très doux au toucher, pouvoir égalisateur élevé et résistance au frottement humide.  
Elle permet un travail de haute qualité avec une blancheur, une luminosité, une élégance et une couvrance exceptionnelles.  
Finition mate et décorative.  
Peinture des principaux matériaux de construction (plâtre, béton, mortier, plaques de plâtre, fibrociment, etc.)  
Hôtels, bâtiments publics représentatifs et logements en général.

### PROPRIÉTÉS

Peinture à base d'eau avec une légère odeur.  
Excellent rapport qualité-prix.  
Il est lavable.  
Blancheur et couvrance élevées.  
Bonne performance.  
Ça n'éclabousse pas.  
Il n'y a pas de coutures ni de découpes visibles.  
Application facile et entretien minimal.  
Il peut être repeint.

### INFORMATIONS TECHNIQUES PEINTURE LIQUIDE

Gars .....	copolymères vinyliques
Type de diluant .....	Eau
Nombre de composants .....	Un
poids spécifique .....	1,65 g/cm <sup>3</sup> ± 0,05
Viscosité à 23 °C .....	45 Poids± 5 (Brookfield, sp6 à 100 tr/min et 23°C)
Matières solides en poids .....	68%± 5
solides en vrac.....	48%± 5
teneur en composés organiques volat	Max. 10 g/l. (Réglementation en vigueur en 2010 : 30 g/l)
Point d'éclair .....	Ininflammable

### INFORMATIONS TECHNIQUES PEINTURE SÈCHE

Couleur.....	Couleurs blanches et pastel en tintométrie.
Aspect .....	Copain
Finition .....	Lisse
Résistance au frottement humide .....	Type I (DIN 53778)
Sec au toucher .....	1 à 2 heures (selon la température et l'humidité relative)
repeindre .....	4 à 6 heures (selon la température et l'humidité relative)

**INFORMATIONS TECHNIQUES SUR L'APPLICATION**

Dilution .....	Eau, maximum 10 % dans la première couche. Couches suivantes, maximum 5 %.
Performance .....	10 m <sup>2</sup> / Litre - couche, selon le type de support. Cela varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du substrat, de la méthode d'application et du degré de dilution.
Outils d'application.....	Pinceau, rouleau, pistolet à peinture et peinture sans air. Nettoyez les outils à l'eau et au savon avant qu'ils ne sèchent.
Température d'application.....	Elle ne doit jamais être inférieure à 5 °C ni supérieure à 35 °C.
Humidité relative maximale.....	80% Il est déconseillé d'appliquer le produit en plein soleil, à des températures de substrat élevées ou en cas de risque de pluie.
Récipient.....	Bien homogénéiser le produit avant application.
Préparation de la surface.....	Les surfaces doivent être dures, uniformes, sèches et exemptes de graisse, de poussière, de débris de construction, de vieille peinture, de salpêtre, etc.
Apprêt.....	<b>Sur les surfaces neuves :</b> Appliquez la première couche directement avec <b>DÉCORVINYL</b> dilué à 10 % avec de l'eau. <b>Sur les surfaces anciennes (usées, poussiéreuses) :</b> Brossez pour enlever les particules non adhérentes. Appliquez une première couche avec un fixateur en spray. <b>FIXOART</b> (produit à base d'eau) et comme indiqué dans sa fiche technique
Finition.....	Appliquez une ou deux couches de <b>DÉCORVINYL</b> selon les conditions d'application. Pour la peinture d'autres matériaux ou dans des situations non couvertes par cette fiche technique, veuillez consulter notre service technico-commercial.

**STOCKAGE ET EMBALLAGE**

Méthode de livraison .....	Conteneurs de 1 L, 5 L et 15 L.
Stocké .....	Contenants d'origine scellés à des températures de +5 °C à +40 °C. Évitez les températures extrêmes et l'exposition directe au soleil.
Expiration .....	2 ans à compter de la date d'expédition, dans son emballage d'origine non ouvert.

**SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT**

Consultez l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les données techniques ont été obtenues sur des supports normalisés et en laboratoire ; elles peuvent donc varier selon les conditions d'installation réelles. Ces données techniques n'impliquent aucune garantie de notre part en cas d'utilisation inappropriée du produit. Nos recommandations sont formulées en toute bonne foi, mais ne dispensent pas le client de son obligation d'examiner le produit et de vérifier son adéquation à l'usage prévu.