MASILLA POLIVALENTE 3 EN 1

16031

Masilla de interior para rellenar, renovar y alisar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla de renovación polivalente en polvo, de interior, para aplicación manual.

Puede aplicarse sobre yeso, placa de yeso, bloque de yeso, antiguos fondos pinta-dos, cemento, hormigón, hormigón celular, ladrillo, piedra, gotelé plastificado, todo tipo de masillas.

PROPIEDADES

- Permite rellenos puntuales.
- Apto para renovación y alisado.
- Aherencia sobre pintura incluso satinada.
- Se puede recubrir con todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales.
- Fácil de aplicar, alisar y lijar.

CERTIFICACIONES

Caracterización (NFT 36-005) : Familia III Clase 3.
Codificación (EN 16-566) : G3S1V0W0A0C0R0.
Adherencia masilla/soporte (EN 16-566) : > 0,5 Mpa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo	Masilla en polvo a base de productos de canteras seleccionadas y de ligantes.
Número de componentes	1
Proporción de la mezcla	40% de agua (es decir 0,40L de agua por 1Kg de polvo).
Espesor de aplicación	Hasta 5 mm.
Consumo	1 kg/m2/mm.
Tiempo de utilización	4 horas.
Repetición de capa	En cuanto la anterior este seca.
Recubrimiento	De 24 a 48 horas de media.
Color	Blanco.

MASILLA POLIVALENTE 3 EN 1

16031

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Preparación de superficies ..... Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

Herramientas ..... Espátula o llana.

Limpieza de herramientas ..... Los restos de producto se quitan una vez secos frotando, para ello el uso de agua no es necesario.

Precauciones de empleo..... Las condiciones ambientales optimas para la aplicación son de 8°C a 35°C y una humedad relativa del 70% o menos.
No aplicar sobre poliestireno, ni sobre revestimientos pega-dos, ni al exterior.
No aplicar sobre fondos sobrecalentados.
No aplicar sobre fondos húmedos.
Se aconseja no rebatir la pasta a partir de que comience a endurecer.

Para la aplicación de otros materiales o situaciones no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro ..... Sacos de 15 Kgs.

Almacenado ..... En su envase original y al resguardo de la humedad.

Caducidad ..... 1 año en envase original sin abrir.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.