

Morter per a sistema SATE i anti fissures

PRINCIPALS USOS

Morter multifuncional que s'utilitza tant en la fixació de les plaques aïllants de poliestirè (EPS i XPS), de llana mineral (MW) o de grafit, del sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE), com en l'arrebossat posterior.

Permet regularitzar les superfícies abans de ser acabades amb pintures i revestiments per a façanes ARTIC.

PROPIETATS

- Molt fàcil aplicació
- Gran adherència
- Impermeable a l'aigua
- Permeable al vapor daigua
- Molt bona tixotropia
- Alta resistència a l'impacte

INFORMACIÓ TÈCNICA DE PRODUCTE

Especificació tècnica harmonitzada	EN 998-1:2010
Tipus de material	Morter de ciment tixotròpic
Nombre de components	1
Color	Gris
Granulometria	> 1mm
Aigua de pastat	31± 1%
Vida útil	2 hores
Resistència a la compressió	≥ 6 N/mm ² (Categoria CS IV)
Reacció al foc	Euroclasse F
Abosrció d'aigua	W2 (≤ 0,2 Kg /m ² min0,5)
Permeabilitat al vapor daigua	μ < 15
Adherència	≥ 0,1 N/mm ² (Sobre XPS o grafit)
	≥ 0,08 N/mm ² (Sobre EPS, per trencament de suport)
	≥ 1 N/mm ² (Sobre suport ceràmic o formigó porós)
Conductivitat tèrmica	0,67 (Valor tabulat P=50%)



INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ

SUPORTS: CONDICIONS I TRACTAMENTS

- Cal aplicar el producte entre temperatures de 5°C i 35°C i sense superar el 85% d'humitat relativa.
- Els suports han de ser absorbents i estar ben secs, durs i nets de qualsevol resta de greix, desenconfrants, etc.
- No aplicar sobre guix ni pintures mal adherides.

MODE D'OCUPACIÓ

Afegir uns 7,5-8 litres d'aigua a cada sac per aconseguir una homogeneïtzació òptima i barrejar amb un batedor per a morters fins a eliminar completament tots els grumolls.

- Un cop pastat, deixar reposar la barreja 5 minuts i tornar a remassar.
- Per a l'adhesió de les plaques, el més recomanable és aplicar el producte uniformement i mitjançant una llana dentada a tota la placa. Però si la irregularitat de superfície no ho permet, es pot aplicar un cordó perimetral (d'uns 5cm d'amplada) i uns quants pegats (de 8cm de diàmetre) a l'interior.
- Fixar les plaques amb daus.
- Transcorregudes 24 hores de la col·locació de les plaques, aplicar una capa abundant de producte sobre aquestes i en fresc inserir la malla quadriculada de fibra de vidre (amb solapament). Un cop seca, aplicar una altra capa i així acabar de protegir les plaques.
- Després de 48 o 72 hores, acabar l'aplicació amb la gamma de productes **REVERTICRIL** o un altre revestiment especial per a façanes recomanat per ARTIC.

CONSUMS

- Com adhesiu: 2 - 3 Kg/m² aprox.
- Com a protecció: 3 - 4 Kg/m² aprox.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT

Forma de subministrament	Sacs de 25 Kg.
Emmagatzemat	Conservar el morter dins el sac original tancat al resguard de la humitat.
Caducitat	1 any des de la data de subministrament.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Consulteu la Fitxa de Seguretat del producte.

Fitxa comercial que anul·la i substitueix tota versió anterior. Les dades tècniques s'han obtingut sobre suports normalitzats i en condicions de laboratori, per la qual cosa poden variar segons les condicions de posada a l'obra. Aquestes dades tècniques no implicaran cap garantia per part nostra en el cas que s'hagi realitzat un ús inadequat del nostre producte. Les nostres indicacions es realitzen segons el nostre lleial saber i entendre, però no eximeixen el client de l'examen propi del producte i la verificació de la seva idoneïtat per a la finalitat proposada.